

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 31-139-20

1	Jedinečný identifikačný kód výrobku:	Chemická kotva bez styrénu VINYLESTER / EPOXYAKRYLÁT SF, rad Silver line
2	Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4:	Chemická kotva bez styrénu VINYLESTER / EPOXYAKRYLÁT SF, rad Silver line 380ml coaxiál-kartuša, 300ml fólia-kartuša, 280ml peeler-kartuša 165ml fólia-kartuša, 150ml coaxiál-kartuša Lot.nr., dát. výroby, farba na obale výrobku
3	Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	ETAG 001-1 a 5 - Chemická injektovaná kotva do netrhlinového betónu

ETA -15-0845

Obecný typ		Injektážne kotvy na kotvenie závitových tyčí do betónu
Základný materiál		Betóny bez trhlín, suchý alebo vlhký betón kategórie 1.
Oceľové prvky: závitová tyč so šesťhrannou maticou a podložkou		
Oceľ, pozink	materiál	Pozinkovaná oceľ podľa EN 10087 alebo EN 10263 triedy 4.8 a 5.8 podľa EN ISO 898-1:1999
	trvanlivosť	Vnútorné, suché
Nerez oceľ	materiál	Nerezová oceľ A4-70 a A4-80 podľa normy EN ISO 3506
	trvanlivosť	Suché vnútorné podmienky, vonkajšie atmosférické vplyvy (vrátane priemyslového a morského prostredia), alebo vo vlhkom vnútornom prostredí ak nie sú obzvlášť agresívne podmienky.
Zaťaženie		Statické, takmer statické
Tepelná odolnosť		-40 až +40°C Max. krátkodobá odolnosť +40°C Max. dlhodobá odolnosť+24°C
Kategória použitia		Suché a mokré

4	Meno, registrované obchodné meno, alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:	Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz
5	V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods.2:	Nebol ustanovený
6	Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:	Systém 1 pre ETA-15-0845
7	V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:	Nevzťahuje sa
8.	V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:	Oznámený subjekt č. 2873 – Institut für massivbau Darmstadt
	vydal	ES Certifikát zhody č. 2873-CPR-M 594-4
	na základe	Počiatkovej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby, priebežného dohľadu nad systémom výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby v systéme 1 vydané Technickým a skúšobným ústavom stavebným Praha s.p. (číslo subjektu 1020) ETA-15-0845 podľa ETAG 001

Údaje o zápise do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

info@denbraven.cz

www.denbraven.cz

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 31-139-20

9 Deklarované parametre uvedené vo vyhlásení o parametroch podľa ETA-15-0845:

Základné vlastnosti podľa ETAG 001

Čistenie								
Veľkosť kotvy			M8	M10	M12	M16	M20	M24
Priemer otvoru	$\varnothing d_o$	[mm]	10	12	14	18	24	28
Priemer kefy	d_b	[mm]	12,0	14,0	16,3	20,0	26,0	30,0
Minimálny priemer kefy	$d_{b,min}$	[mm]	10,5	12,5	14,5	18,5	24,5	28,5
Dĺžka čistiacej kefy	L	[mm]	170	170	170	200	250	300
Čistenie			4 x prefúknutie 4 x kefovanie 4 x prefúknutie					

Montážne parametre								
Veľkosť kotvy			M8	M10	M12	M16	M20	M24
Priemer otvoru	$\varnothing d_o$	[mm]	10	12	14	18	24	28
Hĺbka otvoru	h_o	[mm]	80	90	110	125	170	210
Vzdialenosť od kraja	$C_{cr,N}$	[mm]	80	90	110	125	170	210
Minimálna vzdialenosť od kraja	C_{min}	[mm]	40	50	60	80	100	120
Rozteč medzi kotvami	$S_{cr,N}$	[mm]	160	180	220	250	340	420
Minimálna rozteč medzi kotvami	S_{min}	[mm]	40	50	60	80	100	120
Minimálna hrúbka základného materiálu	h_{min}	[mm]	110	120	140	160	215	260
Uťahovací moment	T_{inst}	[mm]	10	20	40	60	120	150

Minimálny vytvrdzovací čas							
Teplota podkladu (°C)	-5 až 0	0 až +5	+5 až +10	+10 až +20	+20 až +30	+30 až +35	+35
Gelovatenie (min.)	90	45	25	15	6	4	2
Vytvrdnutie (min.)	360	180	120	80	45	25	20

Poškodenie ocele – charakteristická únosnosť								
Veľkosť kotvy			M8	M10	M12	M16	M20	M24
Oceľ triedy 4.8	$N_{Rk,s}$	[kN]	15	23	34	63	98	141
Čiastkový súčiniteľ bezpečnosti	γ_{Ms}	[-]	2*					
Oceľ triedy 5.8	$N_{Rk,s}$	[kN]	18	29	42	79	123	177
Čiastkový súčiniteľ bezpečnosti	γ_{Ms}	[-]	1,5*					
Nerezová oceľ triedy A4-70	$N_{Rk,s}$	[kN]	26	41	59	110	172	247
Čiastkový súčiniteľ bezpečnosti	γ_{Ms}	[-]	1,9*					
Nerezová oceľ triedy A4-80	$N_{Rk,s}$	[kN]	29	46	67	126	196	282
Čiastkový súčiniteľ bezpečnosti	γ_{Ms}	[-]	1,6*					

Údaje o zápise do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

info@denbraven.cz

www.denbraven.cz

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 31-139-20

Kombinované zlyhanie vytiahnutie a vytrhnutie kužeľa betónu z betónu bez trhlín C20/25								
Veľkosť kotvy			M8	M10	M12	M16	M20	M24
Charakteristická pevnosť v betóne bez trhlín	N _{Rk,p}	[kN]	16	35	35	50	75	95
Čiastkový súčiniteľ bezpečnosti	γ _{Mc}	[-]	1,8*					
Činiteľ pro betón	C30/37	ψ _c	[-]	1,08				
	C40/50			1,15				
	C50/60			1,19				

Porušenie prasknutím								
Veľkosť kotvy			M8	M10	M12	M16	M20	M24
Vzdialenosť od kraja	C _{cr,sp}	[mm]	120	135	165	188	255	315
Rozteč	S _{cr,sp}	[mm]	240	270	330	375	510	630
Čiastkový súčiniteľ bezpečnosti	γ _{Men}	[-]	1.8*					

Poškodenie ocele bez ramena páky								
Veľkosť kotvy			M8	M10	M12	M16	M20	M24
Oceľ triedy 4.8	V _{Rk,s}	[kN]	7	12	17	31	49	71
Čiastkový súčiniteľ bezpečnosti	γ _{Ms}	[-]	1,67*					
Oceľ triedy 5.8	V _{Rk,s}	[kN]	9	15	21	39	61	88
Čiastkový súčiniteľ bezpečnosti	γ _{Ms}	[-]	1,25*					
Nerezová oceľ triedy A4-70	V _{Rk,s}	[kN]	13	20	30	55	86	124
Čiastkový súčiniteľ bezpečnosti	γ _{Ms}	[-]	1,56*					
Nerezová oceľ triedy A4-80	V _{Rk,s}	[kN]	15	23	34	63	98	141
Čiastkový súčiniteľ bezpečnosti	γ _{Ms}	[-]	1,33*					

Poškodenie ocele s ramenom páky								
Veľkosť kotvy			M8	M10	M12	M16	M20	M24
Oceľ triedy 4.8	M ⁰ _{Rk,S}	[kN]	15	30	52	133	260	449
Čiastkový súčiniteľ bezpečnosti	γ _{Ms}	[-]	1,66*					
Oceľ triedy 5.8	M ⁰ _{Rk,S}	[kN]	19	37	66	166	325	561
Čiastkový súčiniteľ bezpečnosti	γ _{Ms}	[-]	1,25*					
Nerezová oceľ triedy A4-70	M ⁰ _{Rk,S}	[kN]	26	52	92	233	454	786
Čiastkový súčiniteľ bezpečnosti	γ _{Ms}	[-]	1,56*					
Nerezová oceľ triedy A4-80	M ⁰ _{Rk,S}	[kN]	30	60	105	266	519	898
Čiastkový súčiniteľ bezpečnosti	γ _{Ms}	[-]	1,33*					

Porušenie vylomením betónu						
Veľkosť kotvy	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Hodnota k z TR 029	2					
Návrh Injektovaných Kotiev, časť 5.2.3.3						
Čiastkový súčiniteľ bezpečnosti	γ_{M0}	[-]	1,5*			

Údaje o zápise do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

info@denbraven.cz

www.denbraven.cz

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 31-139-20

Prasknutie okraja betónu

Vid'. bod 5.2.3.4 Technické správy TR 029 pre Návrh Injektovaných Kotiev

Čiastkový súčiniteľ bezpečnosti	γ_{Mc}	[-]	1,5*
---------------------------------	---------------	-----	------

Posun pri ťahovom a šmykovom zaťažení

Veľkosť kotvy			M8	M10	M12	M16	M20	M24
Ťahové zaťaženie	F	[kN]	6,3	13,9	13,9	19,8	29,8	37,7
Posun	δ_{N0}	[mm]	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6
Šmykové zaťaženie	F	[kN]	4,2	6,6	9,6	17,9	28,0	40,3
Posun	δ_{V0}	[mm]	0,3	0,3	0,5	0,7	0,9	1,2
	$\delta_{V\infty}$	[mm]	0,5	0,5	0,8	1,1	1,4	1,8

10. Parametre výrobku sú v zhode s deklarovanými parametrami uvedenými v tabuľke (bod 9).
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Václav Burda
Vedúci technického rozvoja

V Úvalne dňa 07.12.2020



 **Den Braven** ⁻²⁸⁻
Czech and Slovak a.s.
793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 26 87 20 72, DIČ: CZ 26 87 20 72

Údaje o zápise do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

info@denbraven.cz

www.denbraven.cz