

Technický list TL 03.19DEU ACRYL UNIVERSAL



Výrobok:

Jednozložkový tesniaci škárovací tmel, na báze akrylátovej disperzie. Vytvrdzuje odparením vody, vytvára trvalo pevný, plasticko-elastický spoj.

Vlastnosti:

- Bez rozpúšťadiel
- Antikorózný – vhodný na oceľ, pozinkovaný plech a pod.
- Vysoká príľnavosť na drevo, sadrokartón, murivo, betón a pod.
- Veľmi ľahko sa nanáša, je pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami

Použitie:

Tmelenie škár v interiéroch, opravy trhlín a prasklín v omietke, murive, dreve, betóne
Tmelenie škár sadrokartónových konštrukcií, medzi rámami, dverí a murivom
Tmelenie okenných parapetov, podhládových kaziet, škár medzi schodiskom a murivom
Podtmelovanie a tesnenie vzduchotechniky, rúr, kolien, prechodov

Balení:

- Kartuša 310 ml

Farba:

- Biela

Technické údaje

Základ	-	akryl	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	1,56	
Tepelná odolnosť	°C	-20 / +75	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť	°C	-15	pri preprave
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Rýchlosť nanášania	g/min	2200	pri sile 3 mm, 4 Bar
Doba vytv. povrch. vrstvy	min.	≈ 7	pri 23 °C / 55 % rel. vlhk.
Možnosť pretierať	-	áno	
Stekavosť	mm	<2	ISO 7390
Tvrdosť podľa Shore A (3s)	°	50 ± 3	DIN 53 505
Minimálna šírka škáry	mm	4	
Maximálna šírka škáry	mm	25	

Den Braven SK s.r.o.

Sídlo: Polianky 17
844 31 Bratislava

Poštový kontakt –
prevádzka

Logistické centrum
Priemyselná 1
900 21 Svätý Jur

IČO: 35740141

DIČ: 2020211149

tel.: 02/44971010
fax: 02/44971540

info@distyk.sk
www.distyk.sk

Podklad:

Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty a oleja.

Obmedzenie:

Okrem iného nie je vhodný pre miesta zaťažené vlhkom a vodou, pre použitie na PE, PP, PMMA, PC, živičné podklady a teflon.

Ošetrovanie (príprava) podkladu:

Veľmi savé podklady doporučujeme natrieť penetračným náterom S2802A alebo riedeným tmelom s vodou v pomere 1:3.

Upozornenie:

Pri skorom pretretí maliarskymi nátermi môže prísť k popraskaniu maľby v mieste tmelovej vrstvy. Preto treba dbať na dôkladné preschnutie tmelu.

Čistenie:

Materiál: ihneď technickým benzínom.

Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť:

Vid' «Karta bezpečnostných údajov 03.19DEU».

Skladovateľnosť:

V suchu a neotvorenom obale 24 mesiacov od dátumu výroby, pri teplotách od +5 °C do +25 °C.

Aktualizácia:

Aktualizácia dňa:

Vyhotovené dňa: 15.06.2017

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.