

Technický list
TL 03_17 Akrylový štukový tmel

Výrobok

Jednozložkový tesniaci škárovací tmel, na báze akrylátovej disperzie s prísadou kremičitého piesku. Vytvrdzuje odparením vody, vytvára trvalo pevný, plasticko-elastický spoj so štukovou štruktúrou.

Vlastnosti

- Bez rozpúšťadiel
- Antikorózny, mrazuvzdorný
- Vysoká priľnavosť na polystyrén, omietky, tehlové steny, betón a pod.
- Veľmi ľahko sa nanáša, pretierateľný akrylátovými a disperznými fasádnymi nátermi

Použitie

- Interiér a exteriér*
- Opravy trhlín a prasklín v štukovej omietke, stenách, betóne
- Tmelenie škár medzi rámami okien, dverí a stenami s požiadavkou štukového efektu
- Tmelenie okenných parapetov, podhľadových kaziet, škár medzi schodiskom a stenou

Balenie

- Kartuša 280 ml

Farba

- Biela

Technické údaje			
Základ	akrylátová disperzia		
Konzistencia	tixotropná pasta		
Hustota	g/ml	1,9	
Sušina	%	91	
Tepelná odolnosť	°C	-20 /+75	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť	°C	-15	pri preprave
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Rýchlosť nanášania	g/min	540	pri hr. 3 mm a tlaku 4 Bar
Doba vytvorenia povrch. vrstvy	min	≈ 5	pri 23°C / 55% rel. vlhk.
Ťažnosť	%	70	DIN 53 504
Stekavosť	mm	< 2	ISO 7390
Tvrdosť podľa Shore A (3s)	°	40 ± 3	DIN 53 505
Skladovateľnosť	mesiace	24	pri teplotách od +5°C do +25°C
Minimálna šírka škáry	mm	4	
Maximálna šírka škáry	mm	25	
Približná spotreba	vzorec	$dĺžka\ škáry[m] = \frac{obsah\ [ml]}{šírka[mm] \cdot hĺbka[mm]}$	
Približná spotreba z 310 ml	m	11,6	pre škáru 4 x 6 mm

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk

Špecifikácia

EN 15651-1 : F-EXT-INT 7,5P

Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodné na miesta zaťažené vlhkom a vodou, použitie na PE, PP, PMMA, PC, živičné podklady a teflón. Nepoužívať v uzavretých konštrukciách.

*Pre použitie v exteriéri len v suchých podmienkach a najmenej 5 hodín po aplikácií chrániť.

Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja.

Ošetrenie (príprava) podkladu

Veľmi nasiakavé podklady odporúčame ochrániť penetračným náterom S2802A alebo S-T70, prípadne riedeným tmelom s vodou v pomere 1:2.

Čistenie

Materiál: technickým benzínom
Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.

Skladovateľnosť

Skladovať na suchom mieste. V neotvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Doba skladovateľnosti je 24 mesiacov od dátumu výroby.

Aktualizácia

Aktualizované dňa 20.07.2026
Vyhotovené dňa 14.11.2001

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.