Technický list
TL 03_18 Maliarsky tmel Wet on Wet



Výrobok

Jednozložkový tesniaci škárovací tmel, na báze akrylátovej disperzie. Vytvrdzuje odparením vody, vytvára trvale pevný, plasticko-elastický spoj. Špeciálne vyvinutý na okamžité pretieranie farbou.

Vlastnosti

- Krátko po aplikácii pretierateľný farbami na vodnej a syntetickej báze
- Nedochádza k vyblednutiu farby
- Minimálne riziko popraskania
- Dokonalá adhézia pri použití penetračného náteru
- Bez zápachu, jednoducho aplikovateľný
- Antikorózny - vhodný na oceľ, pozinkovaný plech a pod.

Použitie

- V interiéri; opravy trhlín a prasklín v omietke, murive, dreve, betóne
- Tmelenie škár sadrokartónových konštrukcií, medzi rámami okien, dverami a murivom
- Tmelenie okenných parapetov, podhľadových kaziet, škár medzi schodiskom a murivom
- Opravy otvorov po vytiahnutí skrutiek či klincov
- Pre škáry široké do 10 mm platí pomer 1: 1 s minimálnou hĺbkou a šírkou 5 mm. Pre škáry širšie ako 10 mm platí pomer 1: 2 s minimálnou hĺbkou 10 mm a maximálne 15 mm. Pred aplikáciou druhej vrstvy náteru nechajte materiál dostatočne vyzrieť.

Balenie

- Kartuša 280 ml

Farba

- Biela

Technické údaje			
Základ	akrylová disperzia		
Konzistencia	tixotropná pasta		
Hustota	g/ml	0,71	
Tepelná odolnosť	°C	-20 /+75	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť	°C	-15	pri preprave
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Rýchlosť nanášania	g/min	100	pri hr. 3 mm a tlaku 4 Bar
Doba vytvorenia povrch. vrstvy	min.	≈ 2	pri 23 °C / 55 % rel. vlhk.
Rýchlosť vytvrdnutia	mm	1,0	za 24 h / pri 23 °C / 55 % rel. vlhk.
Stekavosť	mm	< 1	podľa ISO 7390
Ťažnosť	%	132	podľa DIN 53 504
Model 100%	MPa	0,52 (N/mm^2)	podľa DIN 53 504
Tvrdosť podľa Shore A(3s)	°	33±3	podľa DIN 53 505

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk

Pevnosť v ťahu	MPa	0,52 (N/mm^2)	
Skladovateľnosť	mesiace	12	pri teplotách od +5 °C do +25 °C
Približná spotreba	vzorec	$\boldsymbol{dĺžka\ škáry[m] = \frac{obsah\ [ml]}{šírka[mm] \cdot hĺbka[mm]}}$	
Približná potreba z 280 ml	m	11,6	(pre škáru 4 x 6 mm)

Špecifikácia
EN 15651-1:F - INT

Obmedzenie
Okrem iného nie je vhodné na miesta zaťažená vlhkom a vodou, použitie na PE, PP, PC, PMMA, PTFE, živičné podklady a neoprén.

Podklad
Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja.

Ošetrenie (príprava) podkladu
Nasiakavé podklady odporúčame opatriť penetračným náterom S2802A alebo S-T70 prípadne riedeným tmelom s vodou v pomere 1:2.

Čistenie
Materiál: Extra silné čistiace a vlhčené obrúsky
Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky

Bezpečnosť
Viď «Karta bezpečnostných údajov 03.18»

Skladovateľnosť
Skladovať na suchom mieste. V neotvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Doba skladovateľnosti je 12 mesiacov od dátumu výroby.

Aktualizácia
Aktualizované dňa 20.07.2026
Vyhotovené dňa 27.04.2016

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.