Technický list
TL 03.19 Aqua bariéra



Výrobok

Je horizontálna bariéra v krémovej forme proti vzlínajúcej vlhkosti stien, hydrofóbna impregnácia betónu a železobetónu, muriva. Vďaka krémovej konzistencii je výrobok ihneď vhodný k použitiu.

Použitie

- Tehlové murivo, plynosilikátové prvky
- Betón, pórobetón, železobetón

Vlastnosti

- Injektážny krém
- Náhrada za podrezanie múrov
- Výborná horizontálna bariéra
- Zabraňuje prieniku vzlínajúcej vody

Technické vlastnosti			
Základ	-	Silán	
Konzistencia	-	Krém	
Vzlínajúca vlhkosť	STN EN 1062-3		Žiadny prienik
Rýchlosť prenikania vody	STN EN 1062-3	Zlepšený stupeň prenikania vody zo stupňa W_1 na stupeň W_3	
Maximálna šírka muriva	mm	450	
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30	Pre vzduch aj podklad
Spotreba podľa šírky muriva	70 mm	80 g	Pre bm
	150 mm	160 g	Pre bm
	200 mm	210 g	Pre bm
	300 mm	320 g	Pre bm
	450 mm	470 g	Pre bm
Skladovateľnosť	mesiace	9	Pri teplote od +5 °C do +25 °C

Balenie

- Kartuša 250 g
- Krabica 10 ks + aplikačná hadička

Farba

- Mliečna

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk

Podklad
Murivo riadne očistiť od omietok vo veľkosti vrtu, cca. 30 cm.

Pokyny
Krém sa injektuje do škár muriva alebo malty do vyvŕtaných otvorov s priemerom d=12 mm. Tieto otvory by mali byť od seba vzdialené maximálne 12 cm a končiť asi 2 – 5 cm pred vonkajšou stranou steny. Vyvŕtané otvory sa obvykle vyvŕtavajú nad úrovňou zeme alebo na úrovni podlahy. Vyvŕtaný otvor sa vyplní krémom. V závislosti na pórovitosti, krém preniká na povrch po 30 minútach až niekoľkých hodinách.

Upozornenie
Nie je možné nanášať na premrznuté a zamrznuté murivo.
Chráňte okolité materiály pred znečistením!

Čistenie
Materiál: ihneď vodou, postriekané plochy nutné vyčistiť pokiaľ sú ešte vlhké.
Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky

Bezpečnosť
Viď «Kartu bezpečnostných údajov 03.19».

Aktualizácia
Aktualizované dňa: 17.09.2026
Vyhotovené dňa: 18.06.2024

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk