DEBBEX® by Den Braven

Technický list

TL 03_83 Kaučukový strešný tmel



Výrobok

Jednozložkový tesniaci a lepiaci tmel na báze syntetickej gumy.

Vlastnosti

- Bitúmenové a ostatné stavebné materiály
- UV odolný
- Na mokré podklady
- Pretierateľný
- Vodoodolný

Použitie

- Utesňovanie škár medzi murivom, betónom, drevom, sklom, niektorými plastmi, odkvapmi striech či bitúmenovými podkladmi.
- Rýchle opravy striech a odkvapov.
- Lepenie v interiéroch aj exteriéroch budov.
- Strešné okná, oplechovanie komínov, fólie a membrány za studena, plechy. Možno aplikovať aj na vlhký podklad, pretierateľný aj syntetickými farbami (odporúčame predtým otestovať).

Balenie

- Kartuša 280 ml

Farba

- Transparentná
- Čierna
- Červená
- Hnedá

Technické vlastnosti			
Základ	-	syntetický kaučuk	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	0,93	± 0,01
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Tepelná odolnosť	°C	-20 / +90	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť	°C	-15	pri preprave
Vytvorenie povrch. vrstvy	min	≈ 3-15	23°C / 50% vlhkosť
Rýchlosť vytvrdnutia	mm	1-2	za 24 hod. / pri 23°C / 55% rel. vlhkosti
Modul 100%	MPa	0,22	±0,02
Ťažnosť	%	450	±50

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk

Tvrdosť podľa Shore A (3s)	%	16±3	DIN 53 505

Podklad
Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja.

Obmedzenie
Okrem iného nie je vhodný na použitie na PE, PP, PC, PMMA, mäkké plasty, prírodný kameň, polystyrén a citlivé materiály ako je meď a jej zliatiny. Nie je vhodný na lepenie akvárií, zasklievanie, pri kontakte s potravinami.

Pokyny
Podľa šírky škáry upravte špičku zarezaním. Obsah tuby vytláčajte mechanickou alebo pneumatickou pištoľou.

Upozornenie
Tmel nanášajte s miernym predávkovaním z dôvodu prepadu – odparovania rozpúšťadiel.

Čistenie
Materiál: technický benzín / Universal Cleaning Wipes
Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky / Universal Cleaning Wipes

Skladovanie
V suchu a neotvorenom obale, pri teplote +5 / +25 °C.

Aktualizácia
Aktualizované dňa 22.07.2026
Vyhotovené dňa 18.03.2020

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.