Technický list
TL 04_23 Tekutá membrána



Výrobok
Je vysoko flexibilný, roztierateľný a striekateľný tmel na báze MS polymérov. Je UV odolná a vodotesná. Nesteká, vhodná na vodorovné aj zvislé plochy. Slúži na utesnenie okien a nahrádza interiérový tesniaci pás. Je vhodná na utesnenie spojov medzi komínom a oplechovaním, klampiarskych prvkov, odkvapov a škár medzi plechmi. Uplatnenie nájde predovšetkým v kovopriemysle.

Vlastnosti

- Vodeodolná, zabraňuje zatekaniu
- Na báze MS polymérov
- UV odolná
- Tepelná odolnosť od - 60 °C až do + 90°C

Použitie
- Tesnenie okien
- Tesnenie spojov medzi komínom a oplechovaním
- Tesnenie klampiarskych prvkov, okapov a škár medzi plechmi
- Vhodná pre kovopriemysel

Technické vlastnosti			
Základ	MS polymér		
Doba vytvorenia povrchovej škrupiny	Min.	12 +- 5	
Schnutie po 24 h pri 23 °C / 50 % RH	mm	Cca. 2	
Objemové zmraštenie	%	< 10	
Dlhodobá tepelná odolnosť	°C	-60 až + 90	
Ideálna teplota pri aplikácií	°C	+5 až + 45	
Hustota	g/cm^3	1,3	ISO 1183-1
Viskozita (5 s-1)	Pas	1900 ± 400	
Viskozita (5 s-1)	Pas	82 ± 15	
Skladovateľnosť	mesiace	12	

Balenie
- Kartuša 290 ml

Farba
- Antracitovo šedá

Podklad
Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja.

Aplikácia
Podklad musí byť čistý, bez prachu, mastnoty a voľných častíc. Naneste hmotu aplikačnou pištoľou na povrch, alebo priamo do škáry a potom rovnomerne rozotrite štetcom do hrúbky vrstvy cca 2 mm a minimálnej šírky 20 mm na obe strany spoja.

Obmedzenie
Nie je vhodné na použitie na podklady z PP, PE, PC, PMMA, PTFE, mäkké plasty, teflón, neoprénové a asfaltové podklady.

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk

Nevhodné v kombinácii s chloridmi (bazény). Pri vystavení PU tmelu UV žiareniu môže dôjsť k miernemu zažltnutiu, táto zmena nemá vplyv na mechanické vlastnosti a jedná sa iba o estetickú vadu. Syntetické nátery na tmeli môžu zrieť pomalšie. Nie je vhodný pre záchytné nádrže so stykom s alkoholom a etyl-acetátom len krátkodobá odolnosť.

Pretierateľnosť
Tekutá membrána je dobre pretierateľná farbami na báze vody a väčšinou dvojkomponentných farieb. Syntetické nátery môžu schnúť pomalšie. Odporúčame však preveriť kompatibilitu s náterom pred aplikáciou.

Čistenie
Nepoužitý materiál a nástroje je možné očistiť pomocou čistiacich obrúskov Den Braven. Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť mechanicky.
Ruky: Čistiace obrúsky Den Braven

Bezpečnosť
Viď << Karta bezpečnostných údajov>>

Aktualizácia
Aktualizované dňa 23.07.2026
Vyhotovené dňa 22.08.2024

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.