



DEBBEX®
by Den Braven



Technický list

TL 04.34 MAMUT GLUE DISPERSIFIX

Výrobok

Lepidlo s vysokou počiatočnou nosnosťou a skvelou konečnou pevnosťou lepeného spoja. Ide o lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel, na báze disperzie, vytvrdzujúce odparením vody.

Vlastnosti

- Okamžité lepenie predmetov do 250 kg/m² bez nutnosti fixácie
- Odolné proti vlhkosti a prachu
- Po vytvrdení pretierateľné disperznými farbami
- Interiér a exteriér
- Vysoká priľnavosť na rôzne materiály, v kombinácii nasiakavý – nenasiakavý
- Možnosť opakovaného použitia (nevysychá v kartuši)

Použitie

- Lepenie väčšiny materiálov – drevo, betón, kov, kameň, polystyrén, laminát a pod.
- Lepenie vnútorných parapetov, izolačných obkladov, a líšť
- Lepenie aj nie príliš rovných povrchov
- Lepenie prahov, stropných kaziet, podhládov
- Dolepovanie obkladových prvkov

Balenie

- Tuba v blistri 25 ml
- Kartuša 280 ml

Farba

- Svetlo šedá

Technické vlastnosti

Základ	disperzia		
Konzistencia	tixotropná pasta		
Sušina	%	78	
Hustota	g/ml	1,62	
Tepelná odolnosť	°C	-15 / +75	po vytvrdnutí
Aplikačná teplota	°C	+15 / +40	
Otvorený čas	min.	5 - 10	23°C / 55% vlhkosť
Úplné vytvrdnutie	hod.	24 - 72	v závislosti od teploty pri aplikácii, nasiakavosti podkladu a vrstvy lepidla
Pevnosť v ťahu	kg/cm ²	15	po vytvrdnutí
Skladovateľnosť	°C	+ 5 / + 25	v originálnom neotvorenom obale
Spotreba	g/m ²	500 - 1500	v závislosti na nasiakavosti podkladu a požadovanej nosnosti po vytvrdnutí

Den Braven SK s.r.o.

Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010



DEBBEX®
by Den Braven

Podklad

Lepené plochy a podklad musia byť čisté, bez voľných častíc, prachu, mastnôt a oleja.

Aplikácia

Lepidlo naneste v bodoch alebo pruhoch na jednu stranu lepeného materiálu. Lepený materiál priložte na podklad a posunutím pritlačte na určené miesto. Spotreba lepidla je 500-1500 g/m² (v závislosti od nasiakavosti podkladu a požadovanej nosnosti po vytvrdnutí). Min. aplikačná teplota +5 °C, max. + 40 °C (optimálne od +15 °C). Pri lepení stropných kaziet, naneste lepidlo cca v piatich bodoch na zadnú plochu kazety.

Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodné na PE, PP, teflón.

Nie je vhodné na trvalé zaťaženie vodou. Po úplnom vyzretí (72 hod.) môže byť krátkodobo vystavený teplotám pod nulou.

Čistenie

Materiál: nevytvrdnutý materiál a náradie očistíte pomocou čistiacich obrúskov Den Braven, vodou. Vytvrdnutý materiál - mechanicky

Ruky: čistiace obrúsky Den Braven, mydlo a voda, reparačný krém na ruky

Bezpečnosť

Vid' << Karta bezpečnostných údajov 04.34 >>

Aktualizácia

Aktualizované dňa: 14.07.2026

Vyhotovené dňa: 03.02.2023

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.

Den Braven SK s.r.o.

Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010

technik@denbraven.sk

www.debbex.sk / www.denbraven.sk