Technický list
TL 04.39 MAMUT GLUE TOTAL



Výrobok

Je vysoko kvalitné, profesionálne a univerzálne lepidlo na báze MS polymérov, ktoré vykazuje extrémne vysokú pevnosť v ťahu a vysokú konečnú prídržnosť. Vytvrdzuje vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvára vysokopevnostný, elastický spoj.

Vlastnosti

- Lepenie a tesnenie vo vnútorných a vonkajších priestoroch budov
- Veľmi dobrá priľnavosť k podkladu bez použitia primeru aj na vlhké povrchy
- Vysoká počiatočná prídržnosť, lepenie ľahkých stavebných materiálov bez nutnosti fixácie
- Extrémne vysoká konečná pevnosť v ťahu až 50kg/cm2
- Rýchle vytvrdenie, bez zápachu a zmrštenia pri vulkanizácií
- Bez obsahu izokyanátov, rozpúšťadiel, ftalátov a silikónu
- Nepôsobí korozívne na kovy
- Trvalo pružné, odolné UV žiareniu a poveternostným podmienkam (voda, mráz, sneh)
- Absorbuje akustické a mechanické vibrácie
- Brúsiteľný, po úplnom vytvrdení pretierateľný disperznými farbami

;

Použitie

Lepenie konštrukčných vodotesných spojov v stavebnom a strojnom priemysle. Univerzálne lepidlo pre lepenie mnohých stavebných materiálov, ako je antikorózna oceľ, oceľ, hliník, eloxovaný hliník, zinok, rôzne zliatiny, PU, ABS, PVC, EPS, XPS, PUR polyester, sklo, zrkadlo, betón, prírodný kameň, sadra, smalt, keramika často bez použitia primeru. Lepenie konštrukčných dielov automobilov, prívesov, autobusov, karavanov, osobných vagónov, lodí, fasád, nábytku. Univerzálne lepidlo pre všetky pripájacie škáry, trhliny a nerovnosti v stavebníctve a priemysle na údržbu, renováciu, opravy, výstavbu, inštaláciu a montáž.

Technické údaje			
Základ	-	MS polymér	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	1,40	
Tepelná odolnosť	°C	–40 / +90	(po vytvrdení)
Tepelná odolnosť	°C	–15	(pri preprave)
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Doba vytvorenia povrch. vrstvy	min	≈ 5–10	
Rýchlosť vytvrdenia	mm	2–3	(za 24 h / pri 23 °C / 55 % rel. vlhk.)
Stekavosť	mm	< 2	(podľa ISO 7390)
Dilatačná schopnosť	%	± 25	
Ťažnosť	%	300	

Balenie
Kartuša 290 ml

Farba
Biely

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk

Modul 100 %	MPa	2,0 (N/mm^2)	
Pevnosť v ťahu	MPa	4,0 (N/mm^2)	(podľa DIN 53 504)
Tvrdosť podľa Shore A (3 s)	°	60 ± 3	(podľa DIN 53 505)

Podklad
Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja.

Obmedzenie
Okrem iného lepidlo nie je vhodné na PE, PP, PC, PMMA, teflón, voskované podklady, neoprén, asfalt a živičné podklady a sklené izolácie.

Pokyny
Pred aplikáciou vždy najskôr otestujte priľnavosť k podkladu. Nasaďte aplikačnú špičku a zrežte na požadovanú šírku. Nanášajte na jednu stranu lepeného spoja. Aplikujte primerané množstvo vzhľadom k hmotnosti a veľkosti lepeného predmetu. Pri veľkých plochách sa odporúča zrezať špičku do tvaru „V“ pre zvýšenie účinku stykových plôch. Lepené plochy k sebe priložte a pritlačte s miernym posunutím do 10 minút.

Pozn.: Pri aplikácií cez špeciálne upravenú špičku, je možné z jedného balenia vytlačiť okolo 4 bm

Upozornenie
Pred vytvrdením (2-3 mm / 24 hodín pri 23 °C) nezaťažujte lepený spoj vonkajšími silami. Pri lepení zrkadiel sa môže vizuálne prekresliť na zrkadlách s tenšou odrazivou vrstvou, nie je to spôsobené reakciu lepidla so zrkadlom.

Čistenie
Materiál: ihneď technickým benzínom / Extra silné čistiace a vlhčené utierky
Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky / Extra silné čistiace a vlhčené utierky

Bezpečnosť
Viď «Karta bezpečnostných údajov 04.39».

Skladovateľnosť
Skladovať na suchom mieste. V neotvorených obaloch pri teplotách od +5 °C do +25 °C. Doba skladovateľnosti je 12 mesiacov od dátumu výroby.

Aktualizácia
Aktualizované dňa: 15.07.2026
Vyhotovené dňa: 05.01.2012

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk