Technický list
TL 06.01 Lepidlo na obklady



Výrobok

Jednozložkové lepidlo na báze disperzie, vytvrdzujúce odparením vody, vytvára trvalo pevný, odoláva vlhkosti.

Vlastnosti

- Bez rozpúšťadiel;
- Okamžite použiteľné, ľahko aplikovateľné;
- Vysoká priľnavosť na rôzne stavebné materiály, v kombinácii nasiakavý- nenasiakavý;
- Po vytvrdnutí zatierateľné.

Použitie

- Lepenie keramických obkladov, mozaiky;
- Lepenie polystyrénových podhľadov a ukončovacích líšt, vrátane ozdobných dekoratívnych prvkov;
- Lepenie na podklady (tehla, omietky, betón, drevo, umakart, sadrokartón).

Balenie

- kartuša 280 ml, kelímok 1 kg, vedro 5 kg, 15 kg

Farba

- Biela

Technické vlastnosti			
Základ	disperzia		
Konzistencia	Tixotropná pasta		
Hustota	g/ml	1,8	
Sušina	%	80	
Tepelná odolnosť	°C	+2 / +60	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť	°C	-15	pri preprave
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30	
Možnosť pretierať po vytvrdnutí	-	áno	
Rýchlosť nanášania	g/min	≈ 120	(pri hrúbke 3mm a tlaku 6,3 bar platí pre balenie 310 ml – kartuša)
Otvorený čas	min	≈ 15	pri 23°C / 50% relatívnej vlhkosti
Doba vytvrdzovania	dni	5 -14	pri 23°C / 50% relatívna vlhkosť
Počiatočná ťahová prídržnosť	MPa	≥ 1,0	(EN 1348 7.4)
Šmyková prídržnosť po pôsobení tepla	MPa	≥ 1,0	(EN 1348 7.4)
Doba tuhnutia: Ťahová prídržnosť	MPa	≥ 0.5	po najmenej 30min

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk

Skladovateľnosť	mesiace	18	pri teplotách od +5°C do +25°C
Spotreba	kg/m^2	1,5 - 2	v závislosti na nasiakavosti podkladu

Špecifikácia

Trieda rekacie na oheň E EN 12004:2007+A1:2012
Triedenie a označenie D1E Disperzné lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia

Obmedzenie

Mimo iného nie je vhodné trvalé zaťaženie vodou, pre použitie na PE, PP, živičné podklady a teflon. Nevhodné pre lepenie dlažby. Nepoužívať na lepenie dlažby alebo na iné pochôdzne plochy. Nie je vhodné na lepenie veľkoformátových prvkov na nenasiakavé podklady z dôvodu zníženého odparovania vlhkosti.

Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja.

Ošetrenie (príprava) podkladu

Na niektorých vlhkých alebo veľmi savých podkladoch je možné zvýšiť priľnavosť použitím Penetračného náteru S-T70.

Pracovný postup

U veľmi savých podkladov je možnosť zvýšiť priľnavosť použitím Penetračného náteru S-T70 alebo penetrovať zriedeným lepidlom v pomere 1:4 (lepidlo : voda). Lepidlo naneste vo vodorovných pruhoch alebo roztierajte zubovou stierkou rovnomerne na podklad. Lepený materiál priložte na podklad a ľahko pritlačte. Škárovať je možné po 48 hodinách. **Pri lepení používajte na nanášanie stierku so zubom 6 mm**.

Čistenie

Materiál: ihneď vodou
Ruky: mydlo a voda, regeneračný krém na ruky.

Aktualizácia

Karta bezpečnostných údajov 06.01
Dodržujte bežné hygienické opatrenia, pri práci nejesť nepiť, nefajčiť.

Aktualizované dňa 16.07.2026
Vyhotovené dňa 28.11.2001.

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.