

Technický list
TL 06.08 Lepidlo na parozábrany (FolieFix) PROFI

Výrobok

Jednozložkové bezrozpúšťadlové lepidlo. Vytvára vysoko lepivý plasticko-elastický spoj,

Vlastnosti

- Bez rozpúšťadiel
- Trvalo elastický spoj
- Vysoká lepivosť a priľnavosť k materiálom ako je polyethylén a polypropylén

Použitie

- Lepenie parotesných zábran strešných systémov
- Lepenie parotesných zábran medzi sebou
- Lepenie fólií z PE, PP, DPC, hliníkových fólií a pod.
- Lepenie prachotesných zábran dverí v automobilovom priemysle
- Použitie do Den Braven 3D okenný systém na lepenie vnútorných a vonkajších pások
  Viac viď Technologický postup osadzovania výplní otvorov 3D systémom Den Braven.

Balenie

- Kartuša 310 ml

Farba

- Modrá (šedo zelená)

Technické vlastnosti			
Základ	vinylkopolymér		
Konzistencia	tixotropná pasta		
Hustota	g/ml	1,09	
Sušina	%	84	
Tepelná odolnosť	°C	-20 / +80	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť	°C	-15	pri preprave
Aplikačná teplota	°C	+5 / +50	
Otvorený čas	min	30	23°C / 55% rel. vlhk.
Približná spotreba z 310 ml	m	6,5	pre škáru 8 x 6 mm
Skladovateľnosť	mesiace	18	pri teplotách od +5°C do +25°C, chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk

Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, hrdze, mastnôt a oleja. Podklad pred aplikáciou nie je nutné penetrovať.

Aplikácia

Lepidlo nanášame na podklad v hrúbke cca 8 mm. Nechať 10 min. pôsobiť – zvýšime počiatočnú priľnavosť. Lepený materiál zľahka priložiť k podkladu. Nestláčať!
Pozn.: V prípade, že sa fólia okamžite pritisne, môže fólia „kĺzať“ len do doby, kým lepidlo vyzreje.

Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodné dlhodobé alebo trvalé zaťaženie vodou.

Čistenie

Materiál: ihneď terpentínom
Ruky: krém na ruky, mydlo a voda./ Extra silné čistiace a vlhčené obrúsky

Bezpečnosť

Viď << Karta bezpečnostných údajov 06.08 >>

Aktualizácia

Aktualizované dňa 17.07.2026
Vyhotovené dňa 04.11.2001

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk