



DEBBEX®
by Den Braven

Technický list

TL 06.08 Lepidlo na parozábrany (FolieFix) PROFI



Balenie

- Kartuša 310 ml

Farba

- Svetlozelená

Výrobok

Jednozložkové bezrozpušťačové lepidlo. Vytvára vysoko lepidlo plasticko-elastický spoj,

Vlastnosti

- Bez rozpúšťadiel
- Trvalo elastický spoj
- Výborná príľnavosť na betón, omietky, kovy a drevo
- Vysoká lepidlo a príľnavosť k materiálom ako je polyetylén a polypropylén

Použitie

- Lepenie parotesných zábran strešných systémov
- Lepenie fólií z PE, PP, PVC, EPDM, DPC, hliníkových fólií a pod.
- Lepenie prachotesných zábran dverí v automobilovom priemysle
- Použitie do Tesniaceho a izolačného 3D systému Den Braven
- Utesňovanie priechodov z PE, PP, PMMA, HDPE v základových a stenových konštrukciách v styku s murovacími materiálmi a betónom

Technické vlastnosti

Základ	SPUR - polymér		
Konzistencia	tixotropná pasta		
Hustota	g/ml	1,22	
Sušina	%	100	
Stekavosť	mm	6	
Tepelná odolnosť	°C	-40 / +80	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť	°C	-15	pri preprave
Aplikačná teplota	°C	+5 / +50	
Otvorený čas	min	30	23°C / 55% rel. vlhk.
Rýchlosť nanášania	g/ml	25	pri hrúbke 3 mm a tlaku 6,3Bar
Plné vyzretie	deň	14	23°C / 55% rel. vlhk.
Pevnosť v šmyku	N/cm²	20	23°C / 55% rel. vlhk.
Približná spotreba	vzorec	$\text{dĺžka spáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šírka [mm]} \cdot \text{hloubka [mm]}}$	
Približná spotreba z 310 ml	m	6,5	pre škáru 8 x 6 mm
Skladovateľnosť	mesiace	12	pri teplotách od +5°C do +25°C, chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením

Den Braven SK s.r.o.

Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010



DEBBEX[®]
by Den Braven

Špecifikácia

Navrhnuté na parotesné spoje podľa DIN 4108-7.

Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, hrdze, masťnôt a oleja.

Podklad pred aplikáciou nie je nutné penetrovať.

Aplikácia

Lepidlo nanášame na podklad v hrúbke cca 8 mm. Nechať 10 min. pôsobiť – zvýšime počiatočnú priľnavosť. Lepený materiál zľahka priložiť k podkladu. Nestláčať!

Pozn.: V prípade, že sa fólia okamžite pritísne, môže fólia „kľzať“ len do doby, kým lepidlo vyzreje.

Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodné dlhodobé alebo trvalé zaťaženie vodou.

Pri teplote pod + 10°C je lepidlo ťažko aplikovateľné klasickou pištoľou COOX. Pre ľahšiu aplikáciu odporúčame používať pištoľ s prevodom MK5 SKELET.

Čistenie

Materiál: ihneď terpentínom

Ruky: krém na ruky, mydlo a voda./ Extra silné čistiace a vlhčené obrúsky

Bezpečnosť

Vid' << Karta bezpečnostných údajov 06.08 >>

Aktualizácia

Aktualizované dňa 17.07.2026

Vyhotovené dňa 04.11.2001

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.

Den Braven SK s.r.o.

Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérovej 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010

technik@denbraven.sk

www.debbex.sk / www.denbraven.sk