

Technický list
TL 06.14 Klince a skrutky v tube

Výrobok

Jednozložkové univerzálne lepidlo na báze SBR kaučuku, vytvrdzujúce odparením neagresívnych rozpúšťadiel, vytvárajúci trvalo pevný a pružný spoj.

Vlastnosti

- Nahrádza klince a skrutky
- Rýchla priľnavosť, ľahká aplikácia
- Po vytvrdnutí pretierateľné
- Pre interiér a exteriér, odolné prachu, vlhku a vode
- Vysoká priľnavosť na rôzne materiály, v kombinácii nasiakavý alebo nenasiakavý

Použitie

- Lepenie drevených prahov, límcov obložkových dverných zárubní
- Lepenie obvodových líšt plávajúcich podláh, profilových materiálov a dosiek

Balenie

- Kartuša 310 ml

Farba

- Béžová

Technické vlastnosti			
Základ	SBR kaučuk		
Konzistencia	tixotropná pasta		
Hustota	g/ml	1,30	
Tepelná odolnosť	°C	-15 / +60	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť	°C	-15	pri preprave
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30	
Čas odvetrania	min	5 - 10	viď časť **Aplikácia**
Otvorený čas	min	≈ 5 - 10	23 °C / 65 % vlhkosť
Doba vytvrdnutia	hod.	24 - 72	v závislosti od teploty pri aplikácii, nasiakavosti podkladu a hrúbky lepidla
Pevnosť v ťahu	MPa/mm^2	1,0	DIN 53857
Skladovateľnosť	mes.	12	pri teplotách +5 až +25 °C

Den Braven SK s.r.o.
Sídlo: Polianky 17
844 31 Bratislava

Poštový kontakt – prevádzka
Logistické centrum
Priemyselná 1
900 21 Svätý Jur

IČO: 35740141
DIČ: 2020211149

tel.: 02/44971010
fax: 02/44971540
info@denbraven.sk
www.denbraven.sk

Spotreba	g/m²	300 - 600	

Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc, prachu, mastnôt a oleja.

Aplikácia

Lepidlo nanášame v pruhoch rovnomerne na jednu stranu lepených materiálov a materiály pritisnite k sebe. Pri lepení polystyrénu nanášajte v tenkých pruhoch a nechajte cca 5 – 10 min odvetrať. Potom priložte lepené diely k sebe.

Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodné na použitie na PE, PP, živičné podklady a teflón. Nie je vhodné na trvalé zaťaženie vodou.

Čistenie

Materiál: Acetón, Perchlorethylén
Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky / Extra silné čistiace a vlhčené obrúsky

Bezpečnosť

Viď << Karta bezpečnostných údajov 06.14 >>

Aktualizácia: 10.06.2020
Vyhotovené dňa: 02.01.2002

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použití. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.