

Technický list
TL 06.20 Fixpren UNI 50

Výrobok

Jednozložkové rozpúšťadlové chlóroprenové lepidlo s rýchlym zasychaním, najvyšším obsahom lepivých zložiek, zvýšenou tepelnou odolnosťou a vynikajúcou roztierateľnosťou na lepenie PVC, korku, kože a koženky, kovov a dreva. Bez aromátov (toluénu). Trvalo pružný a vodoodolný spoj, zvýšená odolnosť voči gélovateniu za chladu.

Vlastnosti

- Bez toluénu a cyklohexanu
- Rýchle zavädnutie, dlhý otvorený čas
- Po vytvrdnutí pružné
- Rýchla priľnavosť, jednoduchá aplikácia
- Pre interiéry i exteriéry, odolné vlhku a vode
- Vysoká priľnavosť na rôzne stavebné materiály, v kombinácii nasiakavý a nenasiakavý

Použitie

- Lepenie plste, gumy, kože, usne, PVC, dreva, korku, betónu a i.
- Nanášanie na drevovláknité, drevotrieskové dosky, betón aj omietku
- Lepenie podlahových líšt a hrán schodov a na plošné lepenie gumy a mäkčeného PVC krytín a vzájomných kombinácií

Technické vlastnosti			
Základ	chlóroprenový kaučuk, rozpúšťadlo		
Hustota	g/cm^3	≈ 0,9 ± 5 %	
Viskozita	mPas	1500 – 3500	Brookfield vr. 5/30 ot. (ISO R2555)
Sušina	%	26 - 37	
Tepelná odolnosť	°C	-40 / +100	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť	°C	+5	pri preprave
Aplikačná teplota	°C	+5 / +28	
Doba zavädnutia na kontaktné lepenie	min.	5 - 20	
Otvorený čas	min.	< 60	pri 20°C / 65-75% rel. vlhk.

Doba vytvrdnutia	hod.	24	pri 20°C / 55% rel. vlhk.
Úplná vulkanizácia	dni	po 7	
Skladovateľnosť	mesiace	12	pri teplotách od +5 °C do +28 °C
Spotreba	ml/m^2	200 - 400	podľa nasiakavosti podkladu

Balenie

- Plechovky 350g; 900g

Farba

- Krémová

Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja.
Nenasiakavé materiály (guma) odporúčame pred aplikáciou odmastiť acetónovým riedidlom. Hladké plochy je vhodné zdrsniť. Pri lepení podlahovín musí podklad spĺňať požiadavky normy STN 74 4505.

Aplikácia

Lepidlo pred použitím dobre rozmiešať a nanášať pomocou štetca alebo stierky na obe lepené plochy tenkú vrstvu lepidla - ako na pripravený podklad, tak na spodnú stranu krytiny. Po nanesení sa lepidlo nechá 5 až 20 minút zavädnúť. Potom sa krytina položí a pritlačí alebo zavalcuje. Odporúčaná teplota na spracovanie je okolo 20 °C. Zaťaženie položenej krytiny je možné ihneď. Vysokú pevnosť dosiahne spoj po 24 hodinách pri teplote 20 °C, úplná vulkanizácia je ukončená asi po 7 dňoch. Doba odvetrania, lepenia a následného zasychania závisí od teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti, teploty lepidla a podlahoviny, druhu podlahoviny, štruktúry a vlhkosti podkladu. Všetky uvedené hodnoty sú preto len orientačné.
Na očistenie pracovných pomôcok odporúčame použiť acetónové riedidlo.

Upozornenie

Okrem iného nie je vhodné na použitie na polystyrén, PE, PP, živičné podklady, teflón, koberce. Nie je určené na trvalý styk s vodou.
Pri teplote pod +5 °C dochádza ku gélovateniu lepidla. V tomto stave je lepidlo NEPOUŽITEĽNÉ! Pôvodný stav i vlastnosti docielime skladovaním pri 20°C.

Čistenie

Materiál: acetón, popr. riedidlo RS, riedidlo BT
Ruky: pasta na ruky, mydlo a voda

Aktualizácia

Aktualizované dňa 16.07.2026
Vyhotovené dňa 03.07.2005

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti

svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk