DEBBEX
by Den Braven

Technický list
TL 06.26p HYBRI FLOOR L8400 Elastické lepidlo na podlahy



Výrobok

Jednozložkové vysoko modulové lepidlo, na báze MS polyméru, vytvrdzujúce vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvárajúce trvalo pevný spoj odolný vlhku a vode.

Vlastnosti

- Vysoká priľnavosť na drevo, kov, dlažbu a betón
- Na veľké formáty
- Zabezpečuje rovné pokladanie parkiet na nerovnom podklade
- Vhodný na lepenie vinylových podláh
- Zvuková a antivibračná izolácia, znižuje kročajový hluk
- Rýchle vytvrdzovanie, bez zápachu
- Extrémna priľnavosť k podkladu
- Vhodné aj na podlahové vykurovanie

Použitie

- Lepenie drevených parkiet na nasiakavé a nenasiakavé podklady
- Lepenie drevených interziovaných parkiet na nové i staré podklady
- Lepenie drevených podláh a prahov
- Vinyl, PVC, Lino, betón, drevo
- Interiér, Exteriér

Technické vlastnosti			
Základ	elastické lepidlo		
Konzistencia	tixotropná pasta		
Tepelná odolnosť	°C	–40 / +90	po vytvrdení
Aplikačná teplota	°C	+15 / +35	
Otvorený čas	min	≈ 90	pri 23°C / 50% rel. vlhk.
Rýchlosť vytvrdenia	mm	2	za 24h / pri 23°C / 50% rel. vlhk.

Balenie

- Vedro 5 kg
- Vedro 15 kg (balené 5 kg x 3 sáčky)

Farba

- Bežová

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk

Priľnavosť k podkladu	MPa	1,10 (drevo) 1,27 (betón)	
Pevnosť v šmyku	MPa	1,18 (PVC)	
Premostenie trhlín	mm	≥ 0,75	
Priľnavosť PVC podláh	MPa	≥ 1,0	
Pevnosť v šmyku s PVC podlah.	N/mm^2	≥ 0,3	
Reakcia na oheň	F		
Spotreba	kg/m^2	stierka A2 - 430 g	
	kg/m^2	zubová stierka 4x4 - 1,8 kg	
Nanášanie	stierka, alebo hladidlo		
Skladovatelnosť	Dátum uvedený na obale		

Podklad

Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty a oleja. Pri takomto stave podkladu nie je potrebná penetrácia. Pokiaľ je podklad extrémne nasiakavý, je možné použiť Hĺbkovú penetráciu alebo Primer Alfa. Pred aplikáciou lepidla sa presvedčte, či je penetračný náter suchý. Cementový podklad by mal byť minimálne 28 dní starý.

Aplikácia

Vlhkosť lepeného dreva by mala byť cca 11% (max. 15%). Z vedra vyberte potrebné množstvo lepidla a rozotrite zubovou stranou hladidla. Veľkosť zubov by mala byť 4x4 mm, maximálne 6x6 mm. Položenie drevenej podlahy je nutné zahájiť v priebehu otvoreného času aplikovaného lepidla, t.j. do 90 minút. Je nutné, aby parkety, vlysy a iné skladané dielce, mali v spodnej časti rozšírenú drážku, aby pri zrážaní jednotlivých dielov mal prebytok lepidla kam redukovať. Na lepenie PVC krytín a vinylových dielcov odporúčame zubovú stierku A1. Je potrebné zamedziť akémukoľvek pohybu nevytvrdených častí podláh pred vytvrdením. Podlaha je pochôdzna po 24 hodinách (v závislosti na nasiakavosti nášľapnej vrstvy podláh, hrúbke naneseného lepidla, prístupu vzduchu počas vytvrdzovania a rozmere podlahových dielcov), plne zaťažiteľná po 48 hodinách.

Lepenie obvodových podlahových líšt je možné pomocou lepidla Mamut Glue. Lištu stačí len usadiť a pritlačiť.

Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodné pri použití na PE, PP, živičné podklady a teflón. Neaplikovať pri zvýšenej vzdušnej vlhkosti, môže dôjsť k tvorbe bublín v lepidle. Podklad musí byť suchý. Vyvarujte sa v priebehu vytvrdzovania kontaktu s rozpúšťadlami na báze alkoholu a silikónových vulkanizujúcich prípravkov.

STN 74 4505 Podlahy – Spoločné ustanovenie:

Najvyššia dovolená vlhkosť cementového poteru alebo poteru na báze síranu vápenatého v hmotnostných % v dobe pokladania nášľapnej vrstvy

Nášľapná vrstva	Cementový poter	Poter na báze síranu vápenatého
Kamenná alebo keramická dlažba	5,0 %	0,5 %
Liate podlahoviny na báze cementu	5,0 %	Nemožno vykonávať
Syntetické liate podlahoviny	4,0 %	0,5 %
Paropriepustná textília	5,0 %	1,0 %
PVC, linoleum, guma, korok	3,5 %	0,5 %
Drevené podlahy, parkety, laminátové podlahoviny	2,5 %	0,5 %

V prípade, že súčasťou podlahy je systém podlahového vykurovania, musí byť požiadavka na najvyššiu dovolenú vlhkosť pri cementových poteroch znížený o 0,5%, pri poteroch na báze síranu vápenatého o 0,2%.

Čistenie

Materiál: ihneď technický benzín, po vytvrdení len mechanicky
Ruky: mydlo a voda, krém na ruky

Bezpečnosť

Viď << Karta bezpečnostných údajov 06.26p >>

Aktualizácia

Aktualizované dňa 13.07.2026
Vyhotovené dňa 23.05.2019

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.