



DEBBEX®
by Den Braven



Balenie

- Vedro 13 kg

Farba

- Béžová

Technický list

TL 06.31 Lepidlo na tehly BRICKFIX

Výrobok

Vopred namiešaná murovacia malta pre murovanie z brúsených pre nosné aj nenosné murivo. Nanáša sa valčekom, po vytvrdnutí je vodeodolná a má vysoké pevnosti v šmyku. Extra nízka spotreba oproti iným murovacím systémom.

Vlastnosti

- Malta ihneď na aplikáciu
- Rýchloschnúce
- Úsporné riešenie murovania
- Jednoduchá aplikácia
- Nie je potrebná elektrina
- Výborné prídržnosti a pevnosti
- Po vyschnutí vodeodolná malta

Použitie

- Na lepenie brúsených pálených tehál.
- Na murovanie vnútorných aj vonkajších nosných stien a priečok.
- Rovné a presné ložné škáry.
- Čistý a súvislý spoj.
- Pevná a stabilná stena.

Technické vlastnosti

Základ	Disperzná malta ihneď na použitie		
Doba spracovateľnosti	min	20	
Otvorený čas	min	15	
Opravy / Korekcie	min	5 - 15	Po nanosení
Tepelná odolnosť	°C	-20 / +70	Po vytvrdnutí
Aplikačná teplota	°C	+ 1 / +40	Pre vzduch aj podklad
Nanášanie	-	Valček	Maliarsky s krátkym chlпом
Plné zaťaženie	dni	≈ 4	
Spotreba lepidla	0,7 až 1 kg	Na 1 m ² muriva	

Podklad

Musí byť čistý, zbavený prachu a iných častíc. Nesmie mrznúť.

Aplikácia

Vedro dôkladne premiešajte. Nanáša sa rovnomerne valčekom, krížovou metódou. Materiál sa neriedi a je určený na priamu aplikáciu. Valček sa po namočení otrie o valčekovú sieť či rohož, aby materiál z valčeka nekvapkal a nestekal. Tehlové murivo sa ukladá cca do 10 min. Korekcia je možná do 5 min. Vyrovnanie roviny a urovnávanie sa vykonáva ihneď po položení do mokrej malty. Teplota aplikácie by mala byť +1 až +40 °C, nemalo by mrznúť ani pršať.

Den Braven SK s.r.o.

Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010



DEBBEX®
by Den Braven

Odporúčaný postup aplikácie

1. Pripravte podklad
Podklad aj prvý rad tehál musia byť rovné, stabilné a pripravené na presné murovanie.
2. Pripravte aplikačný valček
Aplikačný valček rovnomerne nasiaknite lepidlom, aby bolo zabezpečené jeho plynulé nanášanie.
3. Očistite ložnú plochu
Pred aplikáciou odstráňte z brúsených tehál prach a voľné nečistoty.
4. Naneste súvislú vrstvu
Lepidlo nanášajte rovnomerne po celej ložnej ploche brúsených tehál krížovou metódou.
5. Premiešajte lepidlo
Lepidlo BrickFix pred použitím krátko premiešajte, aby malo homogénnu konzistenciu vhodnú na aplikáciu.
6. Uložte tehlu
Tehlu uložte do čerstvo nanesej vrstvy lepidla a presne ju prisuňte k predchádzajúcej tehle.

Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodné za nízkych teplôt pod +1 °C a priameho slnečného žiarenia – treba chrániť pred rýchlim vysušením. Nie je vhodné na kovové, plastové povrchy.

Upozornenie

Dodatočné pridávanie kameniva, spojiva a prísad k hotovej zmesi alebo jej preosievanie je neprípustné. Pri teplote pod +1 °C (vzduch aj podklad) a pri očakávaných mrazoch nepoužívať.

Prípadné znečistenie hliníkových a eloxovaných ukončovacích list okamžite očistite.

Pre použitie nie sú vhodné podklady na báze kovu a umelých hmôt!!!

Čistenie

Materiál: ihneď vodou

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky

Bezpečnosť

Vid' << Karta bezpečnostných údajov >>

Aktualizácia

Aktualizované dňa: 09.09.2026

Vyhotovené dňa: 09.09.2026

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.

Den Braven SK s.r.o.

Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ámpérová 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010