Technický list
TL 06.31 Power Kleber D4 EXTRA



Výrobok
Jednozložkové lepidlo na báze polyuretánu, bez obsahu riedidiel. Má zvýšenú rýchlosť schnutia, ľahko vypeňuje a vypĺňuje nerovnosti. Možné aplikovať aj na nenasiakavé podklady.

Vlastnosti

- Odolné voči vode a vlhkosti podľa normy EN 204 D4
- Po vyzretí možné brúsiť a pretierať
- Odolné bežným chemikáliám
- Tlmí hluk a vibrácie
- Extrémne priľnavé aj bez lisovacích tlakov takmer na všetky povrchy
- Rýchlo vytvrdzujúce
- Na nasiakavé a nenasiakavé podklady
- Vypeňuje a vyrovnáva povrch

Použitie

- Lepenie konštrukčných vodotesných spojov v interiéroch a exteriéroch (altánky, ploty, obloženia, člny, podlahy a i.)
- Lepenie lakovaných a nenasiakavých povrchov (dlaždice, keramika, oceľ, hliník, plast, ABS, sklo a.i.)
- Lepenie polystyrénových tabúľ, sadrokartónových dosiek, dreva, umelého a prírodného kameňa, betónu, izolačných materiálov ako je PU- pena, PS- pena, sklená a minerálna vata a pod.
- Lepenie zrkadiel
- Fixácia políc, dosiek, schodov alebo parapetov
- Nahradzuje klince, skrutky a nity

Technické vlastnosti			
Základ	polyuretán		
Skupina namáhania	-	D4	STN EN 204
Hustota	g/cm^3	1,46	
Podiel sušiny	%	95	
Otvorený čas	min	5	pri 23 °C a 50 % rel. vlhkosti
Doba úplného vytvrdnutia	hod	24 - 48	pri 23 °C a 50 % rel. vlhkosti
Tepelná odolnosť	°C	-30 / +80	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť pri skladovaní	°C	+10 / +20	
Aplikačná teplota	°C	+5 až +30	
Pevnosť v šmyku	MPa	8	EN 204/205 (drevo/drevo)
Skladovateľnosť	mesiace	12	+5 °C až +25 °C

Balenie
- Kartuša 300 ml

Farba
- Krémová

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk

Podklad
Lepené plochy musia byť čisté, bez prachu, mastnoty a voľných častíc.

Aplikácia
Pri lepení je nutné, aby bol jeden z lepených povrchov porézny. Pokiaľ nie sú oba povrchy porézne, je nutné, aby sa na jednom vytvoril tenký vodný film asi 10 - 20 g/m^2 napr. vlhkou handrou alebo rozprašovačom. Následne odrežte kryt závitu a nasaďte aplikačnú špičku a odrežte na požadovanú šírku lepenia. Naneste na jednu stranu spoja.
Pri lepení veľkých plôch zrežte špičku do „V" škáry. Lepené plochy priložte v priebehu otvoreného času lepidla (do 5 minút) a pevne zafixujte, kým nie je dosiahnuté plné vytvrdnutie lepidla.

Upozornenie
Okrem iného nie je vhodné použitie na PE, PP a teflón.

Bezpečnosť
Viď «Karta bezpečnostných údajov»

Čistenie
Materiál: ihneď technickým benzínom alebo extra silné obrúsky
Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky

Aktualizácia
Aktualizované dňa 17.09.2026
Vyhotovené dňa 18.05.2023

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk