



DEBBEX®
by Den Braven

Technický list

TL 06.41 Tekutý kov

Výrobok

Rýchlotuhnúce dvojzložkové lepidlo na báze epoxidu. Po vytvrdnutí vytvára pevný spoj tmavosivej farby. Je možné ho pilovať, brúsiť a vŕtať.

Vlastnosti

- Dvojzložkové epoxidové lepidlo
- Po vytvrdnutí vytvára extra pevný spoj
- Je možné pilovať, brúsiť a vŕtať
- Takmer bez zápachu
-

Použitie

Lepí, vyplňa, opravuje.

Lepí kovy, drevo, kameň, gumu, kožu a niektoré druhy plastov.

Je vhodný predovšetkým na kovové predmety pri opravách v strojárskom, automobilovom, a lodnom priemysle.

Použitie v domácnosti a dielni.



Technické vlastnosti

Základ	epoxid		
Konzistencia	pasta		
Viskozita	mPa.s	> 10000	pri 25 °C
Tepelná odolnosť	°C	-60 / +100	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť	°C	-15	pri preprave
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30	pri 23 °C / 55 % rel. vlhkosti
Začiatok schnutia	min	4 - 6	
Možnosť manipulácie	min	15 - 30	pri 23 °C / 55 % rel. vlhkosti
Úplné vytvrdnutie	hod	24	pri 23 °C / 55 % rel. vlhkosti
Skladovateľnosť	mes.	12	od +5 °C do +25 °C, v originálnom neotvorenom balení

Balenie

- Striekačka 24 ml
- Tubičky 56,6 g

Farba

- Tmavosivá

Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty, oleja.

Aplikácia

Striekačka

1. Miešanie – odrežte uzáver (nevyhadzovať, naďalej slúži ako uzáver). Vytlačte do miešacej misky a premiešajte, kým dosiahne rovnomernú farbu.
2. Nanášanie – nanášajte na povrch vhodným nástrojom – v tenkej vrstve, zvarová húsenica.

Den Braven SK s.r.o.

Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010

technik@denbraven.sk

www.debbex.sk / www.denbraven.sk



DEBBEX®
by Den Braven

3. Schnutie – doba počiatočného vytvrdnutia 4 – 6 minút. Doba dosiahnutia maximálnej pevnosti 24 hod. Doba manipulácie 15 – 30 minút.

Tubičky

1. Miešanie – odskrutkujte uzáver, prepichnete vršok. Vytlačte do miešacej misky a premiešajte, kým dosiahne rovnomernú farbu.
2. Nanášanie – nanášajte na povrch vhodným nástrojom – v tenkej vrstve, zvarová húsenica.
3. Schnutie – doba počiatočného vytvrdnutia 4 – 6 minút. Doba dosiahnutia maximálnej pevnosti 24 hod. Doba manipulácie 15 – 30 minút.

Upozornenie

Okrem iného nie je vhodné na PE, PP, živичné podklady, teflón a veľmi nasiakavé podklady. **Spotrebujte jednorazovo!**

Čistenie

Materiál: acetón, po vytvrdnutí len mechanicky

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky

Bezpečnosť

Vid' << Karta bezpečnostných údajov>>

Aktualizácia

Aktualizované dňa 17.07.2026

Vyhotovené dňa 18.03.2024

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastností svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.

Den Braven SK s.r.o.

Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérovej 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010

technik@denbraven.sk

www.debbex.sk / www.denbraven.sk