



DEBBEX®
by Den Braven

Technický list TL 06.42 Clear EPOXY

Výrobok

Rýchlotuhnúce dvojzložkové lepidlo na báze epoxidu. Po vytvrdnutí vytvára pevný spoj. Má transparentnú farbu. Je možné ho pilovať, brúsiť a vŕtať.

Vlastnosti

- Transparentné dvojzložkové epoxidové lepidlo
- Po vytvrdnutí vytvára extra pevný spoj
- Je možné pilovať, brúsiť a vŕtať
- Takmer bez zápachu
- Vodoodolný

Použitie

Lepí tehly, keramiky, tkaniny, koberce, betón, sklaminát, sklo, plast, PVC a iné.

Vhodné do automobilového a strojárenského priemyslu.

Tam, kde je potrebný transparentný a vodoodolný spoj.



Technické vlastnosti

Základ	epoxid		
Konzistencia	gél / pasta		
Viskozita	mPa.s	> 12000	pri 25 °C
Tepelná odolnosť	°C	-50 / +100	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť	°C	-15	pri preprave
Aplikačná teplota	°C	+10 / +28	pri 23 °C / 55 % rel. vlhkosti
Začiatok schnutia	min	5 - 8	
Možnosť manipulácie	min	3 - 4	pri 23 °C / 55 % rel. vlhkosti
Úplné vytvrdnutie	hod	12	pri 23 °C / 55 % rel. vlhkosti
Skladovateľnosť	mes.	12	od +8 °C do +28 °C, v originálnom neotvorenom balení

Balenie

- Striekačka 24 ml

Farba

- Transparentná

Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty, oleja.

Aplikácia

1. Miešanie – odrežte uzáver (nevyhadzovať, naďalej slúži ako uzáver). Vytlačte do miešacej misky a premiešajte, kým dosiahne rovnomernú farbu.
2. Nanášanie – nanášajte na povrch vhodným nástrojom – v tenkej vrstve, zvarová húsenica.
3. Schnutie – doba počiatočného vytvrdnutia 5 – 8 minút. Doba dosiahnutia maximálnej pevnosti 12 hod. Doba manipulácie 3 – 4 minúty.

Den Braven SK s.r.o.

Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010



DEBBEX®
by Den Braven

Upozornenie

Okrem iného nie je vhodné na PE, PP, živичné podklady, teflón a veľmi nasiakavé podklady. **Spotrebujte jednorazovo!**

Čistenie

Materiál: acetón, po vytvrdnutí len mechanicky

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky

Bezpečnosť

Vid' << Karta bezpečnostných údajov>>

Aktualizácia

Aktualizované dňa 16.07.2026

Vyhotovené dňa 18.03.2024

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastností svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.

Den Braven SK s.r.o.

Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010

technik@denbraven.sk

www.debbex.sk / www.denbraven.sk