Technický list
TL 06.43 Plastelína EPOXY



Výrobok

Lepiaca a tesniaca plastelína, ktorú je možné tvarovať do požadovaných tvarov. Po vyzretí je odolná voči vode, je možné ju pilovať, brúsiť a vŕtať.

Vlastnosti

- Je možné ju tvarovať do požadovaných tvarov
- Jednoducho a rýchlo spracovateľná
-

Použitie

Opravy, tmelenie a lepenie.

Vhodná na lepenie nasiakavých a nenasiakavých materiálov, napr. dreva, keramiky, plastu a predovšetkým kovu.

Technické vlastnosti			
Základ	epoxid		
Konzistencia	plastelína		
Hustota	g/cm^3	1,8 – 1,9	
Tepelná odolnosť	°C	-50 / +100	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť	°C	-15	pri preprave
Aplikačná teplota	°C	+10 / +30	pri 23 °C / 55 % rel. vlhkosti
Začiatok schnutia	min	5 - 7	
Možnosť manipulácie	min	8 - 10	pri 23 °C / 55 % rel. vlhkosti
Úplné vytvrdnutie	hod	12	pri 23 °C / 55 % rel. vlhkosti
Skladovateľnosť	mes.	12	od +5 °C do +30 °C, v originálnom neotvorenom balení

Balenie

- Uzatvárateľné balenie 56,6 g

Farba

- Čierna

Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty, oleja.

Aplikácia

1. Príprava – vyberte plastelínu z plastového krytu a odrežte si požadované množstvo.
2. Miešanie – plastelínu dôkladne stláčajte, kým dosiahne rovnomernú farbu.

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk

3. Tvarovanie – vytvarujte požadovaný tvar a použite na lepenie alebo tesnenie. Plastelínu dôkladne utlačte. Po 12 hod. môže byť spoj zaťažený vodou.

Upozornenie

Okrem iného nie je vhodná na PE, PP, živičné podklady, teflón a veľmi nasiakavé podklady. Na ďalšie použitie plastelínu dôkladne utesnite v obale, aby nedošlo k poškodeniu.

Čistenie

Materiál: po vytvrdnutí len mechanicky
Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky

Bezpečnosť

Viď << Karta bezpečnostných údajov>>

Aktualizácia

Aktualizované dňa 17.07.2026
Vyhotovené dňa 18.03.2024

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.