Technický list
TL 06.50 CL 7300 Disperzné lepidlo na PVC podlahy



Výrobok

Bezrozpúšťadlové lepidlo, na báze disperzie. Vytvára trvalo pevný, elastický spoj. Okamžite a ľahko použiteľné, ľahko roztierateľné. Vysoká priľnavosť k nasiakavým materiálom.

Vlastnosti

- Krátka otvorená doba
- Vysoká prídržnosť
- Neobsahuje rozpúšťadlá

Použitie

- PVC na penovke
- PVC s filcom
- CV krytina
- Textilné krytiny
- Lepenie tkaných kobercov s textilnou rubovou stranou
- Interiér
- Na betónové podklady, nivelačné hmoty, minerálne podklady, drevotrieskové a cementotrieskové dosky, možno použiť aj na preglejky, polystyrén či polyuretán

Technické vlastnosti			
Základ	disperzia		
Spotreba A2 stierka g/m²	220 - 350		
Hustota	kg/l	1,55	
Čas pokládky	min.	10 - 20	vyššia teplota čas skracuje
Otvorený čas	min.	40	vyššia teplota čas skracuje
Tepelná odolnosť	°C	50	
Aplikačná teplota	°C	+5 až +35	
Odporučená aplikačná teplota	°C	+15 až +30	
Pochôdznosť	hod.	<24	
Úplné vytvrdenie	hod.	<72	
Skladovanie		1 rok	dátum exspirácie uvedený na obale

Balenie

- Vedro 1 kg, 5 kg a 14kg

Farba

- Biela

Podklad

Podklad by mal byť suchý, čistý, bez mastôt a suchých častíc. Staré lepidlo sa musí vybrúsiť a mechanicky odstrániť.

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk

Aplikácia

Lepidlo nanášajte plošne na jednu stranu lepenej plochy stierkou v hrúbke cca 1 – 1,5 mm najlepšie podlahovou stierkou A2. Čas pokládky je 10 až 20 min. pri +23 °C. Ak je teplota vyššia, čas sa skracuje. Podľa možností preveďte fixáciu a zaťaženie lepeného spoja. Úplné vytvrdenie je po 24 – 72 hodinách (podľa nasiakavosti podkladu a hrúbky lepidla). Ideálna aplikačná teplota +15 °C až +30 °C, pri aplikácii pri inej teplote lepidlo pomaly alebo naopak rýchlo schne. Spotreba lepidla 220 – 350 g/m^2 (podľa nasiakavosti podkladu a hrúbky lepidla).

Skladovanie

V originálnom neotvorenom obale pri +10 °C až +25 °C. Dátum exspirácie je uvedený na obale. Výrobok nesmie zmrznúť. Chráňte pred slnečným svetlom. Skladujte mimo dosahu detí.

Čistenie

Nevytvrdnuté lepidlo je možné umyť čistou vlažnou vodou a vytvrdnuté lepidlo vyčistite mechanicky škrabkou alebo nožom.

Bezpečnosť

Viď << Karta bezpečnostných údajov 06.50 >>

Aktualizácia

Aktualizované dňa 17.06.2026
Vyhotovené dňa 25.11.2019

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk