



DEBBEX®
by Den Braven

Technický list

TL 06.51 UNI 7400 Univerzálne disperzné lepidlo na PVC a koberce

Výrobok

Univerzálne bezrozpušťadlové lepidlo, na báze disperzie. Vytvára trvalo pevný, elastický spoj. Okamžite a jednoducho použiteľné, ľahko rozštiepatelné. Vysoká priľnavosť k nasiakavým materiálom. Na lepenie podlahových krytín na nasiakavý podklad.

Vlastnosti

- Stredná otvorená doba
- Vysoká prídržnosť
- Neobsahuje rozpúšťadlá

Použitie

- PVC na penovke
- PVC s filcom
- CV krytina a Linoleum
- Korok
- Textilné koberce (pozdĺžne vlákno)
- Na betónové podklady, nivelačné hmoty, minerálne podklady, drevotrieskové a cementotrieskové dosky, možno použiť aj na preglejky, polystyrén či polyuretán



Technické vlastnosti

Základ	disperzia		
Spotreba A2 stierka g/m ²	280 - 390		
Hustota	kg/l	1,36	
Tepelná odolnosť	°C	+50	
Aplikačná teplota	°C	+5 až +35	
Odporúčaná aplikačná teplota	°C	+15 až +30	
Čas pokládky	min.	10 - 40	vyššia teplota čas skracuje
Otvorený čas	hod.	2	vyššia teplota čas skracuje
Pochôdnosť	hod.	<24	
Úplné vytvrdenie	hod.	<72	
Skladovanie		1 rok	dátum expirácie uvedený na obale

Balenie

- Vedro 1 kg, 5 kg a 14kg

Farba

- Svetlo béžová

Podklad

Podklad by mal byť suchý, čistý, bez masťô a a starých lepidiel. Pri lepení musí byť podklad vždy nasiakavý pokiaľ je nenasiakavý, lepidlo nevyschne alebo podľa veľkosti plochy bude dlho vyzrievať.

Den Braven SK s.r.o.

Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampéřova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010



DEBBEX®
by Den Braven

Aplikácia

Lepidlo nanášajte plošne na jednu stranu lepenej plochy stierkou v hrúbke cca 1 – 1,5 mm najlepšie podlahovou stierkou A2. Čas pokládky je 10 až 40 min. pri +23 °C. Ak je teplota vyššia, čas sa skracuje. Podľa možnosti preveďte fixáciu a zaťaženie lepeného spoja. Úplné vytvrdenie je po 24 – 72 hodinách (podľa nasiakavosti podkladu a hrúbky lepidla). Ideálna aplikačná teplota +15 °C až +30 °C, pri aplikácii pri inej teplote lepidlo pomaly alebo naopak rýchlo schne. Spotreba lepidla 280 – 390 g/m² (podľa nasiakavosti podkladu a hrúbky lepidla).

Skladovanie

V originálnom neotvorenom obale pri +10 °C až +25 °C. Dátum expirácie je uvedený na obale. Výrobok nesmie zmŕznúť. Chráňte pred slnečným svetlom. Skladujte mimo dosahu detí.

Čistenie

Nevytvrdnuté lepidlo je možné umyť čistou vlažnou vodou a vytvrdnuté lepidlo vyčistíte mechanicky škrabkou alebo nožom.

Bezpečnosť

Viď << Karta bezpečnostných údajov 06.51 >>

Aktualizácia

Aktualizované dňa 16.07.2026

Vyhotovené dňa 21.11.2019

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokolvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastností svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.

Den Braven SK s.r.o.

Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010

technik@denbraven.sk

www.debbex.sk / www.denbraven.sk