Technický list
TL 06.53 PRO 7600 Profesionálne disperzné lepidlo na podlahy



Výrobok

Profesionálne bezrozpúšťadlové lepidlo, na báze disperzie. Vytvára trvalo pevný, elastický spoj. Okamžite a jednoducho použiteľné, ľahko roztierateľné. Vysoká priľnavosť k nasiakavým materiálom. Na lepenie podlahových krytín na nasiakavý podklad.

Vlastnosti

- Vysoká prídržnosť na vinylové krytiny
- Dlhá otvorená doba
- Jednoduchá aplikácia
- Vhodné aj na podlahové vykurovanie

Použitie

- Lepenie vinylových dielov
- Koberce (pozdĺžne vlákno)
- Vpichované koberce (kolmé vlákno)
- Homogénne PVC
- Korok
- PVC na penovke
- PVC s filcom
- CV krytina
- Linoleum
- Lepenie krytín aj na zvislé steny (PVC)
- Na betónové podklady, nivelačné hmoty, minerálne podklady, drevotrieskové a cementotrieskové dosky, možno použiť aj na preglejky, polystyrén či polyuretán

Technické vlastnosti			
Základ	disperzia		
Spotreba A2 stierka g/m²	300 - 450		
Hustota	kg/l	1,2	
Čas pokládky	min.	20 - 50	vyššia teplota čas skracuje
Otvorený čas	hod.	2	vyššia teplota čas skracuje
Aplikačná teplota	°C	+5 až +35	
Odporučená aplikačná teplota	°C	+15 až +30	
Pochôdznosť	hod.	<24	
Úplné vytvrdenie	hod.	<72	
Skladovanie		1 rok	dátum exspirácie uvedený na obale

Balenie

- Vedro 1kg, 5 kg a 14 kg

Farba

- Svetlo béžová

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk

Podklad

Podklad by mal byť suchý, čistý, bez mastôt a a starých lepidiel. Pri lepení musí byť podklad vždy nasiakavý pokiaľ je nenasiakavý, lepidlo nevyschne alebo podľa veľkosti plochy bude dlho vyzrievať. Lepidlo je stále lepivé, vďaka tomu je možné ho kedykoľvek odstrániť bez brúsenia podkladu.

Aplikácia

Lepidlo nanášajte plošne na jednu stranu lepenej plochy najlepšie A2 stierkou na PVC krytiny v hrúbke cca 1 – 1,5 mm. Čas pokládky je 20 až 50 min. pri +23 °C. Ak je teplota vyššia, čas sa skracuje. Podľa možností prevedťte fixáciu a zaťaženie lepeného spoja. Úplné vytvrdenie je po 24 – 72 hodinách (podľa nasiakavosti podkladu a hrúbky lepidla). Ideálna aplikačná teplota +15 °C až +30 °C, pri aplikácii pri inej teplote lepidlo pomaly alebo naopak rýchlo schne. Spotreba lepidla 300 – 450 g/m^2 (podľa nasiakavosti podkladu a hrúbky lepidla).

Skladovanie

V originálnom neotvorenom obale pri +10 °C až +25 °C. Dátum exspirácie je uvedený na obale. Výrobok nesmie zmrznúť. Chráňte pred slnečným svetlom. Skladujte mimo dosahu detí.

Čistenie

Nevytvrdnuté lepidlo je možné umyť čistou vlažnou vodou a vytvrdnuté lepidlo vyčistite mechanicky škrabkou alebo nožom.

Bezpečnosť

Viď << Karta bezpečnostných údajov 06.53 >>

Aktualizácia

Aktualizované dňa 16.07.2026
Vyhotovené dňa 21.11.2019

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.