Den Braven SK s.r.o.

Technický list
TL 06.60 DUO FLEX L8600 elastické lepidlo a hydroizolácia



Výrobok

Jednozložkové vysoko modulové lepidlo, na báze MS polyméru. Ideálne na položenie nových podlahových prvkov na starú dlažbu, umelý mramor, potery a mazaniny, drevo a drevené hmoty. Vďaka svojej viskozite, je možné lepiť prvky i zvislo, ako napr. obklady alebo iné dekoratívne prvky. Perfektne vyrovná prípadné drobné nerovnosti. Je možné ňou lepiť hydroizolačné rošty a PVC fólie s podkladovou vrstvou z netkanej PES textílie.

Vlastnosti

- Na báze MS Polyméru
- Na veľké formáty
- Aj na zvislé steny
- Pružné a kritické podklady
- Veľmi vysoká pružnosť lepidla
- S lepidlom je možné realizovať i hydroizolačnú stierku
- Extrémna priľnavosť k podkladu
- Vhodný aj na podlahové vykurovanie

Použitie

- Ideálne lepenie na kritické podklady ako sú kovy, OSB alebo drevené podklady. Vďaka svojej pružnosti odoláva otrasom i priehybu
- Lepenie keramických obkladov a dlažby
- PVC, Lino, betón, drevo
- Interiér, Exteriér
- Hydroizolácia a lepenie jedným materiálom

Technické vlastnosti			
Základ	elastické lepidlo		
Konzistencia	tixotropná pasta		
Tepelná odolnosť	°C	–40 / +90	po vytvrdení
Aplikačná teplota	°C	+10 / +35	
Otvorený čas	min	≈ 30	pri 23°C / 50% rel. vlhk.
Rýchlosť vytvrdenia	mm	2 / 24 hod.	za 24h / pri 23°C / 50% rel. vlhk.

Balenie

- Vedro 5 kg
- Vedro 15 kg

Farba

- Béžová

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk

Priľnavosť k podkladu	MPa	> 0,5	
Vodotesnosť	žiadny prienik		
Premostenie trhlín	mm	≥ 0,75	
Priľnavosť PVC podláh	MPa	≥ 1,0	
Pevnosť v šmyku s PVC podlah.	N/mm^2	≥ 0,3	
Reakcia na oheň	F		
Spotreba	kg / m^2 / 1mm	hydroizolácia cca. - 1 kg	
	kg / m^2	zubová stierka 4x4 - 1,8 kg	
	kg / m^2	zubová stierka 6x6 - 2,2 kg	
	kg / m^2	zubová stierka 8x8 - 2,6 kg	
Nanášanie	stierka, alebo hladidlo		
Skladovatelnosť	viď obal		

Podklad

Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty a oleja. Pri takomto stave podkladu nie je potrebná penetrácia. Pokiaľ je podklad extrémne nasiakavý, je možné použiť HÍbkovú penetráciu alebo Primer Alfa, ktoré musia dôkladne zaschnúť. Cementový podklad by mal byť minimálne 28 dní starý.

Aplikácia

Vlhkosť lepeného dreva by mala byť cca 11% (max. 15%). Na vytvorenie hydroizolačnej vrstvy je potrebné hladidlom naniesť vrstvu max. 2 mm. Táto vrstva musí byť nanesená bez defektov a rovnomerne. Pre funkčnú hydroizoláciu stačí jedna 2 mm vrstva. Na túto zaschnutú vrstvu hydroizolácie, je možné nanášať druhú lepiacu vrstvu až po 24 hodinách, kedy je hydroizolácia riadne zaschnutá. Po 24 hod. z vedra vyberte potrebné množstvo lepidla a rozotrite zubovou stranou hladidla. Veľkosť zubov by mala byť 4x4 mm, maximálne 8x8 mm. Položenie drevenej podlahy je nutné začať v priebehu otvoreného času aplikovaného lepidla, t.j. do 30 minút. Je nutné, aby parkety, vlysy a iné skladané dielce, mali v spodnej časti rozšírenú drážku, aby pri zrážaní jednotlivých dielov mal prebytok lepidla kam redukovať. Pri lepení dlažby a obkladov je možné použiť zubovú stierku 8x8 mm. Na lepenie PVC krytín odporúčame zubovú stierku A1.

Je potrebné zamedziť akémukoľvek pohybu nevytvrdených častí podláh pred vytvrdením. Podlaha je pochôdzna po 24 hodinách (v závislosti na nasiakavosti nášľapnej vrstvy podláh, hrúbke naneseného lepidla, prístupu vzduchu počas vytvrdzovania a rozmere podlahových dielcov), plne zaťažiteľná po 48 hodinách.

Lepenie obvodových podlahových líšt je možné pomocou lepidla Mamut Glue. Lištu stačí len usadiť a pritlačiť.

Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodné pri použití na PE, PP, živičné podklady a teflón. Neaplikovať pri vyšších koncentráciách chlóru v ovzduší a zvýšenej vzdušnej vlhkosti, môže dôjsť k tvorbe bublín v lepidle. Vyvarujte sa v priebehu vytvrdzovania kontaktu s rozpúšťadlami na báze alkoholu a silikónových vulkanizujúcich prípravkov.

Pri aplikácii v interiéri na lepenie dekoratívnych dosiek z priedušného materiálu typu geotextílie, filc, atď. sa môže dlhšiu dobu vyskytovať typický odér lepidla.

STN 74 4505 Podlahy – Spoločné ustanovenie:

Najvyššia dovolená vlhkosť cementového poteru alebo poteru na báze síranu vápenatého v hmotnostných % v dobe pokladania nášľapnej vrstvy

Nášľapná vrstva	Cementový poter	Poter na báze síranu vápenatého
Kamenná alebo keramická dlažba	5,0 %	0,5 %
Liate podlahoviny na báze cementu	5,0 %	Nemožno vykonávať
Syntetické liate podlahoviny	4,0 %	0,5 %
Paropriepustná textília	5,0 %	1,0 %
PVC, linoleum, guma, korok	3,5 %	0,5 %
Drevené podlahy, parkety, laminátové podlahoviny	2,5 %	0,5 %

V prípade, že súčasťou podlahy je systém podlahového vykurovania, musí byť požiadavka na najvyššiu dovolenú vlhkosť pri cementových poteroch znížený o 0,5%, pri poteroch na báze síranu vápenatého o 0,2%.

Čistenie

Materiál: ihneď technický benzín, po vytvrdení len mechanicky
Ruky: mydlo a voda, krém na ruky

Bezpečnosť

Viď << Karta bezpečnostných údajov 06.60 >>

Aktualizácia

Aktualizované dňa 16.07.2026
Vyhotovené dňa 21.05.2019

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.