Technický list
TL 07.21 Primer METAL penetračný náter



Výrobok

Základný náter na vodnej báze pre kovové povrchy ako hliník, pozinkované plechy ale aj sklo.

Vlastnosti

- Ihneď k aplikácií
- Vysoká priľnavosť na nenasiakavé povrchy
- Pod hydroizolačné nátery, hlavne pod PURSEAL
- Rýchloschnúci
- Neobsahuje rozpúšťadlá

Použitie

- Strechy, žľaby, odkvapy
- Pochôdzne strechy – pod Purseal hydroizoláciu
- Kovové povrchy, nerezové povrchy a sklo

Technické vlastnosti			
Základ	Polyuretán		
Hustota	kg/l	1,04	EN ISO 2811-1
Minimálna vlhkosť podkladu	%	< 4	
Aplikačná teplota	°C	+10 až +35 max	
Doba schnutia	h	1	
Suchý do pretrenia	h	10	
Spotreba	ml/m²	60 - 75	V jednej vrstve

Balenie

- Kýblik 1 L

Farba

- Transparentná modrá

Ošetrenie podkladu

Podklad musí byť suchý a čistý, bez mastnoty, voľných častíc a antiadhéznych prostriedkov, súdržný a pevný. Podklad by nemal byť mokrý a vlhkosť do 4%. Pokiaľ nie je povrch priľnavý, odporúčame ho obrúsiť.

Spracovanie

Pred použitím hmotu dôkladne premiešajte miešadlom. Hmota sa neriedi a ihneď sa aplikuje štetcom alebo valčekom.

Upozornenie

Do hmoty nepridávajte žiadne látky. Nanesenú hmotu chráňte pred nadmerným presušením a vlhnutím. Otvorené balenie ihneď uzatvorte.
Pri použití v exteriéry chráňte pred priamym dažďom počas dozrievania, neaplikujte v daždi.

Čistenie

Materiál: ihneď vodou
Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky

Aktualizácia

Aktualizované dňa: 14.01.2025
Vyhotovené dňa: 16.07.2024

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použití. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.