Technický list
TL 07.82 STRONG lepidlo v spreji



Výrobok

Vysoko kvalitné a všestranné lepidlo. Je možné ho aplikovať aj pri nižších teplotách do -50 °C. Vyvinuté na tenkovrstvové lepenie, čalúnnické práce, podlepovanie kobercov s vysokou počiatočnou adhéziou a priľnavosťou.

Vlastnosti

- Výborná odolnosť voči teplotám od -50 °C až +35 °C
- Odolnosť voči vlhkosti a starnutiu
- Výborná prídržnosť k väčšine stavebným materiálom
- Bez obsahu toluénu a methylénu
- Rýchla a vysoká prvotná adhézia
- Jednoduchá aplikácia

Použitie

- Skvelá priľnavosť na podklady ako sú : PP, PE, pena, polyester, kov, drevo, vláknité dosky, lepenka, betón, sklo, textil, koža, plsť, bavlna atď.
- Na lepenie 3D pásov
- Použiteľné i ako primer
- Vďaka nastaviteľnej tryske možno sprejovať „plošne“ alebo „presne“
- Ideálne na lepenie v čalúnnictve a pri dekoratívnych prácach. Lepidlo v spreji je možné používať aj na podlepovanie kobercov a pri pokladaní textilných krytín
- Na lepenie dilatačných pásov k murivu pre vyliatím samonivelačných hmôt.

Technické vlastnosti			
Základ	Modifikovaná guma		
Hustota	g/cm^3	0,89	
Obsah pevných častíc	%	67	
Aplikačné teploty	°C	-50 / +35	Dózu je potrebné temperovať na +15 °C
Aplikačná teplota dózy	°C	+15	Teplota plechovky pri aplikácii (nutnosť temperovať na +15 °C)
Odvetrávací čas	min	5-10	Podľa hrúbky lepeného filmu
Tepelná odolnosť	°C	48	Po úplnom vyzretí
Počiatočná adhézia	min	5	
Úplné vyzretie	hod	48	
Skladovateľnosť	mes.	12	od +15 °C do +25 °C.
Výdatnosť	m	30-35	Pruh šírky cca 7 cm (v závislosti na veľkosti lepenej vrstvy)

Balenie

- Plechovka 400 ml + 100 ml

Farba

- Nažltlá

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk

Podklad
Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja.

Aplikácia
Podklad dôkladne očistite a nádobu pred použitím riadne pretrepte. Ak sa lepidlo nanáša na obe lepené plochy, odporúčame po uplynutí 5 – 10 minút (čas odvetrania) lepené diely pevne pritlačiť k sebe. Presný čas vytvrdzovania závisí od okolitých podmienok a hrúbky vrstvy lepidla.
Pri nanášaní dodržujte uhol aplikácie 45°. Šírku rozstreku je možné nastaviť. Vďaka nastaviteľnej tryske je možné lepidlo aplikovať vo vodorovnom aj zvislom smere.

Obmedzenie
Pri nízkych teplotách je nutné dózu temperovať po dobu 1 hodiny, Dóza musí mať minimálne +15 °C.

Čistenie
Materiál: ihneď technickým benzínom
Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky

Bezpečnosť
Viď << Karta bezpečnostných údajov>>

Aktualizácia
Aktualizované dňa 17.07.2026
Vyhotovené dňa 03.01.2017

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk