Technický list
TL 07_83 Vyhladzovací roztok Finisher



Výrobok
Roztok na báze vody a povrchovo aktívnych látok. Univerzálny pomocný prostriedok na vyhladenie a upravovanie tmelov Den Braven. Vhodný ako pre silikóny, akryly, polyuretánové tmely tak MS polymérne tmely. Nezanecháva zvyšky a je možné ho aplikovať na väčšinu povrchov bežne používaných v stavebníctve (keramické obklady a dlažby, prírodný kameň, sklenená mozaika, atď.)

Vlastnosti

- pH neutrálne;
- Vhodná na silikóny, akryly, PU aj MS polyméry;
- Výrobok pripravený rovno na aplikáciu
- Vodou riediteľný
- Zaisťuje jednoduché a dokonalé vyhladenie povrchu tmelu

Použitie
Roztok na báze vody a povrchovo aktívnych látok, na profilovanie rôznych typov škár, napr. silikón, polyuretán alebo hybrid. Umožňuje rýchle a presné vyhladenie povrchu škár. Eliminuje možnosť vzniku nerovností alebo pórov.

Balenie
- Dóza 500 ml
- Farba transparentná

Objednávkové číslo
- 70501BD

Technické vlastnosti			
Základ	Roztok na báze vody s povrchovo aktívnymi látkami		
Konzistencia	-	Kvapalina	
Hustota	g/cm^3	1,04 – 1,06	20 °C
pH		Neutrálne	
Bod varu	°C	100	
Aplikačná teplota	°C	+ 5 až + 35	
Skladovateľnosť	mesiace	24	(pri teplotách od +5°C do +30°C)
Vzdialenosť pri aplikácii	mm	200	

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk

Aplikácia

1. Vyhladzovací roztok sa pred aplikáciou musí pretrepať.
2. Po aplikácii tmelu sa škára ľahko postrieka Finisherom a tmel sa vyhladí pomocou vyhladzovacích stierok. Aplikácia vyhladenia sa odporúča formou odrezania tmelu teda ťahom stierky „proti tmelu“ nie „v smere tmelu“ a tým zatlačením a rozbehnutím tmelu do strán.
3. Ihneď po vyhladení tmelenej škáry ju zľahka opláchnite alebo pokropte rozprašovačom s destilovanou vodou.
4. Zvyšky vyhladzovacieho roztoku Finisher je potrebné úplne odstrániť z povrchu v rozmedzí 24 – 36 hodín po aplikácii silikónu vhodnými čistiacimi prostriedkami. Čím skôr sa Finisher odstráni, tým dokonalejší je výsledok. Predchádza sa tak tvorbe máp. Roztok je možné odstraňovať, akonáhle sa vytvorí na povrchu silikónu minimálne 1 mm hrubá vrstva, aby nedošlo k poškodeniu dokonalého povrchu silikónovej vrstvy. Rýchlosť vytvorenia bezpečnej povrchovej vrstvy je závislá od okolitej teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Upozornenie

Nezanecháva zvyšky na väčšine povrchov, vždy sa však odporúča okolité konštrukcie chrániť pokiaľ je to možné.

Skladovateľnosť

V suchu a neotvorenom obale bez priameho slnečného svitu 12 mesiacov od dátumu výroby, pri teplotách od +5 °C do +25 °C.

Bezpečnosť

Viď << Karta bezpečnostných údajov>>

Aktualizácia

Aktualizované dňa 23.07.2026
Vyhotovené dňa 09.01.2026

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.