Technický list
TL 07.93 Impregnácia s mokrým efektom



Výrobok
Jednozložkový vodou riediteľný roztok, vytvárajúci účinnú hydrofobizačnú ochranu všetkých druhov nasiakavých podkladov. Transparentná kvapalina s účinnou zložkou s mokrým efektom.

Vlastnosti
- Vodoodpudivý, hydrofobizujúci
- Vysoká dlhotrvajúca účinnosť, zabraňuje tvorbe machu
- Zanecháva pôvodný vzhľad
- Vysoká ochrana proti klimatickým vplyvom
- Samočistiaci efekt

Použitie
- Impregnačné nátery fasádnych omietok, nekonštrukčných betónov, tehlového muriva, pieskovca, vlákno-cementových materiálov
- Hydrofobizácia a ochrana podkladu všetkých poréznych materiálov
- Okrasné podlahoviny, pohľadové múriky, betónové terasy či balkónové betónové dielce
- Murivo, prírodný kameň, zámková dlažba
- Bez rozpúšťadiel
- Použiteľný v interiéri aj v exteriéri

Technické vlastnosti			
Základ	silonalát		
Konzistencia	-	tekutá	Nízko viskózna kvapalina
Hustota	g/ml	1,01	
Riedenie	l	Až 1:3	Aplikácia – náter, podľa nasiakavosti podkladu
		1:3	Aplikácia – máčaním
Teplota pri aplikácií	°C	+5/+30	Pre vzduch aj podklad
Tepelná odolnosť	°C	+150	Po 48 hodinách od aplikácie
Ekvivalentná difúzna hrúbka s_d	m	0,21	Trieda V2 - STN EN ISO 7783
Rýchlosť prenikania vody	kg/m2*h 0,5	>0,5	W1 – STN EN 1062-3
Doba schnutia náteru	hod	3-5	Pri 23°C / 60 % rel. vlhkosti vzduchu
Plná funkčnosť	dny	2	Pri teplote 20 °C
Účinnosť	roky	5-10	Podľa klimatických podmienok a druhu zaťaženia, obnoviteľný ďalším náterom
Spotreba	l/m2	0,25 – 1,0	Podľa spôsobu aplikácie

Balenie
- Plastová dóza 1l, 2,5l

Farba
- Transparentná

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk

Výdatnosť	m2/l	až 10	Podľa spôsobu aplikácie a nasiakavosti podkladu
Skladovateľnosť	mesiace	24	Pri teplote od +5 °C do +25 °C

Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja, konštrukčné poruchy treba opraviť, opravy z mált a betónov treba nechať vyzrieť cca 28 dní. Výkvety húb a plesní odstráňte Likvidátorom plesní, opláchnite vodou a 2 dni nechajte preschnúť.

Pokyny

Nariedený roztok sa aplikuje striekaním bežným postrekovačom, natieraním štetkou alebo máčaním (strešná krytina) na silikátové povrchy v jednej vrstve tak, aby došlo k jeho úplnému vsiaknutiu. Pri valčekovaní impregnácie postupujeme technikou zhora nadol, na vodorovných plochách je nutné impregnáciu rozotrieť. Aplikovaný roztok nesmie stekať po stenách – hrozí vznik máp. Pri aplikácii striekaním dodržujeme kratšiu vzdialenosť, krížovou technikou. Prípravok zasychá do 3 hodín pri teplote 20 °C. Pri aplikácii náterom sa používa riedený až 1:3 (v hmotnostnom pomere), pre málo nasiakavé podklady alebo pri striekaní sa riedi pitnou vodou v pomere 1:4. Pri aplikácii máčaním sa riedi pitnou vodou v pomere 1:3.
Pri impregnácii – hydrofobizácii máčaním, je doba máčania v rozsahu 0,5 – 5 minút. Najväčší hydrofóbny efekt sa prejaví až po niekoľkých dňoch.
Vždy nanášajte dôkladne iba v jednej vrstve!

Upozornenie

Nie je možné nanášať na premrznuté a zamrznuté podklady, za dažďa alebo pri očakávaní dažďa! Pri aplikácii je nutné nanášať len také množstvo, ktoré sa vsiakne do podkladu. Nesmie stekať po stenách. Nadmerné množstvo môže zapríčiniť vznik máp. Druhý náter na zaschnutý ošetrený povrch, môže zapríčiniť biele fľaky zaschnutej hmoty, ktorá už cez prvú funkčnú vrstvu neprejde! Používajte náradie a nádoby odolné voči alkáliám.
Chráňte okolité materiály pred znečistením!

Čistenie

Materiál: ihneď vodou, postriekané plochy nutné vyčistiť pokiaľ sú ešte vlhké.
Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky

Aktualizácia

Aktualizované dňa 17.09.2026
Vyhotovené dňa 10.06.2024

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.