

Technický list

TL 08.19a Extrémne pevná lepiaca páska ULTRA STRONG TAPE

Výrobok

Extrémne pevná lepiaca páska ULTRA STRONG TAPE so syntetickým lepidlom na báze kaučuku, odolným proti starnutiu a zmenám teploty. Páska sa vyznačuje extrémne vysokou pevnosťou v ťahu. Páska má zvýšenú prídržnosť na nerovnom povrchu oproti iným páskam.



Vlastnosti

- Vysokopevnosť opravná páska s vysokou príľnavosťou
- Prídržnosť na väčšinu podkladov
- Neroztrhateľná, skracovanie len nožom
- Lepí aj na hrboľatý povrch
- Tepelná odolnosť -25 až +60 °C
- Interiér aj exteriér

Použitie

Zaisťovanie a oprava dielov karosérie.

Lepenie a oprava dier v plachtovinách.

Opravy rôznych druhov materiálov, poréznych aj neporéznych, napr. rôzne kovy, drevo, plachtoviny, gumové povrchy, atď. v širokej škále aplikácií, v interiéri aj exteriéri, v styku s vodou, UV žiarením atď.

Technické vlastnosti			
Základ	LDPE + PE tkanina		
Lepiaci vrstva	syntetické lepidlo		
Hrúbka	mm	0,32	
Dĺžka	m	18	
Šírka	mm	48	
Prídržnosť k nehrdzavejúcej oceli pod 90° uhlom odlepu	N/25 mm	> 50	
Pevnosť v ťahu	N/25 mm	700	
Pretiahnutie	%	9	
Finálna prídržnosť	hod.	> 24	
Teplotná odolnosť	°C	-25 až +60	
Skladovateľnosť	mesiace	24	+10 °C až +25 °C

Balenie

- 48 mm x 18 m

Farba

- Čierna

Podklad

Musí byť očistený, zbavený všetkých nesúdržných častí ako je prach, mastnota, vrátane všetkých ďalších nečistôt, ktoré môžu pôsobiť ako separátor.

Aplikácia

1. Spájané materiály zbavte nečistôt, mastnoty a vlhkosti.
2. Nalepte pásku na opravovanú plochu a následne rozviňte do potrebnej dĺžky.
3. Pásku odrežte a vyvarujte sa dotyku s lepiacou plochou.
4. Pásku rovnomerne pritlačte na podklad.

Pri núdzových opravách potrubia s vodou musí byť lepivá plocha pásky kompletne v styku s podkladom. Páska spĺňa deklarovanú pridržnosť na hladkom povrchu, kde dosahuje najlepšie hodnoty pridržnosti.

Skladovateľnosť

V originálnych neotvorených obaloch, suchu, pri teplote od +10 °C do +25 °C. Neskladovať na slnku. Skladovateľnosť je do dátumu expirácie uvedeného na obale výrobku.

Aktualizácia

Aktualizované dňa

Vyhotovené dňa 13.09.2023

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.