Technický list
TL 08.15b EXTREME SLIM & STRONG



Výrobok

Obojstranná páska so silnou akrylátovou lepiacou vrstvou a plastovým PET nosičom. Vyniká svojou tenkou hrúbkou a vysokou teplotnou odolnosťou. Priľne k širokej škále podkladov. Má veľkú výhodu v okamžitej plnej prídržnosti, čím urýchľuje montáž a uvedenie lepeného predmetu do prevádzky.

Vlastnosti

- Tenkovrstvé lepenie pre presný a minimalistický spoj
- Prachotesná a vzduchotesná
- Vysoká teplotná odolnosť
- Prídržnosť na väčšinu podkladov vrátane plastov
- Okamžitá fixácia

Použitie

- Lepenie displejov, súčiastok v elektrotechnike
- Lepenie ABS plastov v automobilovom priemysle
- Všestranné použitie v kancelárii
- Lepenie tabúľ a štítkov
- Ručná práca a výroba dekorácií
- Výroba fotoalbumov a lepenie obrázkov

Technické vlastnosti			
Základ	PET film		
Lepiaca vrstva	akrylová		
Hrúbka	mm	0,2	
Dĺžka	m	5 a 50	
Šírka	mm	19	
Prídržnosť k nehrdzavejúcej oceli pod 90° uhlom odlepu	N/cm	> 6	
Finálna prídržnosť	hod.	> 24	
Teplotná odolnosť	°C	-10 / +150	
Skladovateľnosť	mesiace	24	+10 °C až +25 °C

Balenie

- 19 mm x 0,2 mm x 5 m
- 24 mm x 0,2 mm x 50 m

Farba

- Transparentná

Podklad

Musí byť očistený, zbavený všetkých nesúdržných častí ako je prach, mastnota, vrátane všetkých ďalších nečistôt, ktoré môžu pôsobiť ako separátor.

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk

Aplikácia

1. Spojované materiály zbavte nečistôt, mastnoty a vlhkosti.
2. Nalepte pásku na jeden z podkladov, bez toho aby ste sa dotýkali lepiacej vrstvy.
3. Pásku riadne pritlačte na podklad, ideálne zaváľajte.
4. Odlepte krycí pásik, plynule bez trhavých pohybov a bez toho, aby ste sa dotýkali lepiacej vrstvy.
5. Lepený predmet priložte na pripravenú pásku a opäť riadne pritlačte. Predmet je nutné priložiť presne hneď na prvýkrát. Po prilepení nie je možné lepený predmet korigovať.

Pri lepení na stenu aplikujte pásku zhora dolu v smere sklzu predmetu. Pri lepení ťažkých predmetov aplikujte adekvátnu dĺžku pásky. Páska nie je vhodná na veľmi hrubé a nerovné podklady. Páska spĺňa deklarovanú prídržnosť na hladkom povrchu, kde dosahuje najlepšie hodnoty prídržnosti. Pri použití pásky je nutné zohľadniť únosnosť podkladu.

Skladovateľnosť

V originálnych neotvorených obaloch, suchu, pri teplote od +10 °C do +25 °C. Neskladovať na slnku. Skladovateľnosť je do dátumu exspirácie uvedeného na obale výrobku.

Aktualizácia

Aktualizované dňa 17.09.2026
Vyhotovené dňa 25.03.2024

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk