Den Braven

Technický list
TL 09.S-T8 Tesniaci pás PROFI, rohy a prechodky



Výrobok

Tesniaci pás s výstužnou tkaninou (polyester so stálou povrchovou úpravou) potiahnutý termoplastickým elastomerom odolným proti starnutiu.
Po aplikácii s hydroizoláciami Den Braven vytvára pružné tesnenie rohových škár v stenách a podlahách.

Vlastnosti

- Vysoká pružnosť
- Vysoká odolnosť proti rozdielnym teplotám
- Výborný prenos pohybov konštrukcie
- Dobrá priľnavosť s hydroizoláciami vďaka okrajovej sieťke

Použitie

- Trvale pružné tesnenie rohových a stykových škár v kombinácii s hydroizolačnými nátermi Den Braven
- Vďaka špeciálnych prestupovým a rohovým dielom, je možné riešiť detaily prestupov potrubí, vnútorných aj vonkajších rohov

Balenie

Tesniaci pás
- 120 mm x 5 m
- 120 mm x 10 m
- 120 mm x 50 m

Vnútorný tesniaci roh
- 140 mm x 140 mm

Vonkajší tesniaci roh
- 140 mm x 140 mm

Pružný prechod
- 120 mm x 120 mm
- 400 mm x 400 mm

Farba

- Šedá

Technické vlastnosti		
Základ	polyesterová tkanina s termoplastickým elastomerom	
Plošná hmotnosť	g/m	35
Hrúbka	mm	0,56
Tepelná odolnosť	°C	-30 / +90
Maximálny tlak pri prerušení	bar	max 3,0
Maximálna pevnosť v pozdĺžnom smere	N/mm	67 N / 15 mm

Den Braven SK s.r.o.
Sídlo: Polianky 17
844 31 Bratislava

Poštový kontakt – prevádzka
Logistické centrum
Priemyselná 1
900 21 Svätý Jur

IČO: 35740141
DIČ: 2020211149

tel.: 02/44971010
fax: 02/44971540
info@denbraven.sk
www.denbraven.sk

Maximálna pevnosť v priečnom smere	N/mm	40 N / 15 mm
Predĺženie v pozdĺžnom smere	%	29
Predĺženie v priečnom smere	%	125
Odolnosť proti vodnému tlaku	bar	> 1,5
Minimálna UV odolnosť	h	500
Odolnosť proti kyseline chlorovodíkovej 3 %	-	áno
Odolnosť proti kyseline sírovej 35 %	-	áno
Odolnosť proti kyseline citrónovej 100 g/l	-	áno
Odolnosť proti kyseline mliečnej 5 %	-	áno
Odolnosť proti hydroxidu draselnému 3 % / 20 %	-	áno / oslabená
Odolnosť proti chlórnanu sodnému 0,3 g/l	-	áno
Odolnosť proti slanej vode 20 g/l	-	áno

Aplikácia

Tesniaci pás vkladáme do prvej vrstvy čerstvého hydroizolačného náteru. Následne prekryjeme okraje tesniaceho pásu hydroizolačným náterom. Po vytvrdnutí prvej hydroizolačnej vrstvy nanášame druhú vrstvu v celej ploche vrátane kraja stykového pásu.

Upozornenie

Skladovanie v chladnej a suchej miestnosti, chráňte pred slnečným žiarením. Odporúčaná doba skladovania je 36 mesiacov. Vyššie uvedené technické údaje predstavujú priemerné hodnoty.

Aktualizácia

Aktualizované dňa 03.03.2026
Vyhotovené dňa 02.03.2003

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.