

## Technický list

### TL 20.02 ANTI-SKID

#### Výrobok

ANTI-SKID je tvrdené sklenené plnivo na realizáciu protišmykových povrchov na hladkých epoxidových podlahách EPOXIN F5000.

#### Vlastnosti

- Transparentný
- Nemení farbu podkladu
- Vysoká odolnosť proti oderu
- Zvyšuje protišmykové vlastnosti
- Jednoducho zmáčateľné v epoxide
- Vysoká pevnosť v tlaku

Technické vlastnosti			
Základ	Anorganické sklo		
Hustota	g/cm <sup>3</sup>	1,51 – 1,52	
Merná hmotnosť	g/cm <sup>3</sup>	2,5	
Odporúčaná spotreba zmesi	g/cm <sup>3</sup>	0,1 kg/m <sup>2</sup>	(EPOXIN F7000 + ANTI-SKID)

#### Balenie

- Vreće 0,5 kg

#### Farba

- Transparentná

#### Aplikácia

ANTI-SKID pomaly vmiešame do už rozmiešaného spojiva (zložka A+B) epoxidového laku EPOXIN F7000. Vmiešavanie sa prevádza pozvoľne za stáleho miešania miešadlom na pomalé otáčky (200 – 300 ot./min.). Dávkovanie je cca 6 – 7 hmotnostných % ANTI-SKIDU na EPOXIN F7000. Celková spotreba zmesi (EPOXIN F7000 + ANTI-SKID) je 0,1 kg/m<sup>2</sup>

Ak bude spotreba laku EPOXIN F7000 príliš malá môžu vzniknúť oká a povrch nebude rovnomerný (zliaty). Pokiaľ bude spotreba laku EPOXIN F7000 príliš veľká dôjde k zaliatiu ANTI-SKIDU a protišmykové vlastnosti povrchu budú znížené. Pri aplikácii sa riadte hlavnými aplikačnými podmienkami laku, do ktorého sa ANTI-SKID vmieša.

#### Likvidácia odpadov

Postupujte podľa Zákona č. 79/2015 Z. z. - Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov výrobku.

#### Skladovanie

V originálnom neotvorenom obale, suchu, pri teplote +10 °C až +25 °C. Neskladovať na priamom slnečnom žiarení. Skladovateľnosť je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale výrobku.

#### Bezpečnosť

Pri práci s výrobkom nepite, nejedzte ani nefajčite. Používajte predpísané ochranné pracovné pomôcky. Výrobok je určený len na pre profesionálnych používateľov. Spotrebujte jednorazovo. Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov nájdete v aktuálnej verzii KBÚ - Karta bezpečnostných údajov tohto výrobku.

#### Aktualizácia

Aktualizované dňa

Vyhotovené dňa 16.04.2020

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec*

*uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*