



DEBBEX®
by Den Braven

Technický list

TL 50.01 Kontaktné lepidlo SUPER STRONG

Výrobok

Lepidlo, ktoré vytvára stále pružný spoj, po vytvrdnutí je spoj žltej farby. Kontaktné lepidlo s počiatočným odvetraním cca. 10 min. Vhodné do interiéru a exteriéru.

Vlastnosti

- Doba manipulácie 10 min.
- Rýchla priľnavosť, jednoduchá aplikácia
- Po vytvrdnutí pružné
- Odolné vlhku a vode

Použitie

Interiér, exteriér

Lepí kovy, drevo, kameň a niektoré druhy plastov

Je vhodné predovšetkým na kožené a textilné veci

Použitie v domácnosti a na záhrade či doma



Technické vlastnosti			
Základ	chloroprénový kaučuk, rozpúšťadlo		
Hustota	g/cm ³	≈0,9 ±5 %	
Viskozita	mPas	1500 - 3500	Brookfield
Tepelná odolnosť	°C	-40 až +100	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť pri preprave	°C	+5	nesmie zmraznúť
Aplikačná teplota	°C	+5 až +30	nesmie zmraznúť
Doba zavädnutia	min	10 - 20	
Otvorený čas	min	<60	
Spotreba	ml/m ²	200 - 400	podľa nasiakavosti podkladu
Skladovateľnosť	mesiace	12, vid' dátum na obale	+5 °C až +25 °C

Podklad

Povrch musí byť čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

Aplikácia

Nanášanie: Nanášajte na povrch rovnomerne – v tenkej vrstve, je možné aj rozotrieť, napr. štetcom

Odvetrávanie: Doba počiatočného odvetrania cca. 10 minút. Doba dosiahnutia maximálnej pevnosti 24 hod. Doba manipulácie 10 minút.

Skladovateľnosť

V originálnych neotvorených obaloch, pri teplote od +5 °C do +25 °C. Dátum spotreby je uvedený na obale výrobku.

Aktualizácia

Aktualizované dňa 16.07.2026

Vyhotovené dňa 21.09.2023

Balenie

- 50 ml tubička

Farba

- Žltá - medová

Den Braven SK s.r.o.

Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérovej 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010

technik@denbraven.sk

www.debbex.sk / www.denbraven.sk



DEBBEX®
by Den Braven

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.

Den Braven SK s.r.o.

Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010

technik@denbraven.sk

www.debbex.sk / www.denbraven.sk