Technický list
TL 50.02 Lepidlo na topánky



Výrobok
Lepidlo na topánky, ktoré vytvára stále pružný spoj, po vytvrdnutí je spoj žltej farby. Pri lepení topánky a podrážky treba naniesť lepidlo na obe lepené plochy. Lepidlo nechajte cca.10 až 15 min odvetrať.

Vlastnosti
- Doba manipulácie 15 minút
- Po vytvrdnutí pružné
- Rýchla priľnavosť, jednoduchá aplikácia
- Odolné vode a vlhku

Použitie
Je vhodné predovšetkým pre kožené a textilné veci, podrážky topánok a pod.

Technické vlastnosti			
Základ	chloroprénový kaučuk, rozpúšťadlo		
Hustota	g/cm3		≈ 0,9 ± 5%
Viskozita	mPas	1500 - 3500	Brookfield
Teplota pri aplikácii	°C	-40 až +100	Po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť pri preprave	°C	+5	Nesmie zmrznúť
Aplikačná teplota	°C	+5 až +30°C	Nesmie zmrznúť
Doba zavädnutia pri kontaktnom lepení	min.	10 – 15	
Otvorený čas	min.	< 60	
Spotreba	ml/m2	200 - 400	(podľa nasiakavosti podkladu)
Skladovateľnosť (dlhodobá)	mesiace	12 dátum viď na obale	+5°C až +25°C

Balenie
- 50 ml tubička

Farba
- Žlto-medová

Príprava podkladu
Povrch musí byť čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

Aplikácia
Nanášanie: Nanášajte na povrch rovnomerne – v tenkej vrstve, možno aj rozotrieť, napr. štetcom.

Odvetrávanie: Doba počiatočného odvetrania cca. 10 minút. Doba dosiahnutia maximálnej pevnosti 24 hod. Doba manipulácie 10 až 15 minút.

Skladovateľnosť
V originálnom neotvorenom obale pri teplotách + 5 °C až + 25 °C, dátum spotreby je uvedený na obale.

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk

Bezpečnosť
Viď << Karta bezpečnostných údajov>>

Aktualizácia
Aktualizované dňa 17.07.2026
Vyhotovené dňa 30.07.2024

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.