



Balenie

- Kartuša 290 ml
- Tuba 25 ml

Farba

- Transparentná

Technický list

TL 04.38 MAMUT GLUE CRYSTAL

Výrobok

Moderné lepidlo na báze MS polymérov vhodné do interiéru, kde je vyžadovaný transparentný (priehľadný) spoj. Univerzálne lepidlo je vhodné na lepenie mnohých stavebných materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, oceľ, hliník, eloxovaný hliník, zinok, rôzne zliatiny, PU, PVC, EPS, XPS, PUR, sklo, zrkadlo, betón, prírodný kameň, sadra, smalt, keramika a i. Lepidlo je trvalo pružné a neobsahuje rozpúšťadlá.

Vlastnosti

- Vysokomodulový
- Bez silikónu, transparentný - priehľadný
- Vysoká priľnavosť na rôzne stavebné materiály vrátane nesavých a ich vzájomné kombinácie
- Trvalo pružný, odolný vlhku a vode
- Po vytvrdnutí pretierateľný vhodnými disperznými farbami (mimo alkydových živíc)

Použitie

Na všetky transparentné lepenia pri údržbe, opravách, výstavbe a montážach v domácnosti. Lepenie, vodotesných spojov pri výstavbe, v strojnom priemysle, diely automobilov, prívosov, autobusov, karavanov, osobných vagónov, a pod. Na drevo, betón, murivo, kovy, plasty, sklo v stavebníctve aj priemysle.

Technické údaje

Základ	-	MS-Polymér	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	1,01	
Tepelná odolnosť'	°C	-40 / +90	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť'	°C	-15	pri preprave
Aplicačná teplota	°C	+5 / +40	
Rýchlosť nanášania	g/min	150	pri hr 3 mm a tlaku 6,3 bar
Doba vytvorenia povrch. vrstvy	min	≈ 10	23 °C / 55 % rel. vlhk.



Rýchlosť vytvrdnutia	mm	2	24 h / 23 °C / 55 % rel. vlhk.
Možnosť pretierať po vytvrdnutí	-	áno	
Dilatačná schopnosť	%	± 25	
Stekavosť	mm	< 2	ISO 7390
Rozťažnosť	%	250	DIN 53 504
Modul 100 %	MPa	1,0	DIN 53 504
Pevnosť v ťahu	MPa	2,2	DIN 53 504
Tvrdosť podľa Shore A (3 s)	°	38 ± 3	DIN 53 505

Podklad

Stykové plochy musia byť suché, čisté bez mastnôt, prachu a voľných častíc.

Obmedzenia

Nie je vhodné pre použitie na PE, PP, PC, PMMA, mäkké plasty, teflón, asfalt a živичné podklady. Produkt sa odporúča na použitie v interiéri.

Pokyny

Zrežte špičku kartuše podľa požiadavky. Vytlačujte mechanickou alebo pneumatickou pištoľou. Nanášajte jednostranne pri teplotách od +5 °C do + 40 °C. Nanášajte v bodoch alebo pruhoch mechanickou pištoľou. Lepený predmet priložte a rovnomerne pritlačte. Ak je potreba predmet vzhľadom k jeho polohe, rozmerom či hmotnosti fixovať, odporúčame tak urobiť do doby jeho vytvrdnutia.

Čistenie

Materiál: ihneď technickým benzínom / Extra silné čistiace a vlhčené utierky.

Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky / Extra silné čistiace a vlhčené utierky.

Bezpečnosť

Vid' «Karty bezpečnostných údajov 04.38».

Skladovateľnosť

Skladovať na suchom mieste. V neotvorených obaloch pri teplotách od +5 °C do +25 °C. Doba skladovateľnosti je 12 mesiacov od dátumu výroby.

Aktualizácia

Aktualizované dňa: 03.09.2019

Vyhotovené dňa: 16.01.2012

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za



Den Braven

akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.