

## Technický list

### TL 06.52 FIX 7500 Disperzné fixačné lepidlo na koberce

#### Výrobok

Univerzálne bezrozpušťačové lepidlo, na báze disperzie. Vytvára trvalo pevný, elastický spoj. Okamžite a jednoducho použiteľné, ľahko rozštiepatelné. Vysoká príľnavosť k nasiakavým materiálom. Na lepenie podlahových krytín na nasiakavý podklad.



#### Vlastnosti

- Vysoká prídržnosť na textilné krytiny
- Jednoduché odstránenie krytiny
- Odstránenie lepidla bez nutnosti brúsenia podkladu

#### Použitie

- Fixačný účinok na textilné krytiny a koberce (pozdĺžne vlákno)
- PVC na penovke
- PVC s filcom
- CV krytina
- Na betónové podklady, nivelačné hmoty, minerálne podklady, drevotrieskové a cementotrieskové dosky, možno použiť aj na preglejky, polystyrén či polyuretán

Technické vlastnosti			
Základ	disperzia		
Spotreba A2 stierka g/m <sup>2</sup>	50 – 200 podľa typu valčeka		
Hustota	kg/l	1,1	
Čas pokládky	min.	10 - 30	vyššia teplota čas skracuje
Tepelná odolnosť	°C	+ 50	
Aplikačná teplota	°C	+5 až +35	
Odporúčaná aplikačná teplota	°C	+15 až +30	
Otvorený čas	hod.	1	vyššia teplota čas skracuje
Pochôdnosť	hod.	<24	
Úplné vytvrdenie	hod.	<72	
Skladovanie		1 rok	dátum expirácie uvedený na obale

#### Balenie

- Vedro 5 kg a 10 kg

#### Farba

- Biela

**Podklad**

Podklad by mal byť suchý, čistý, bez mastôt a a starých lepidiel. Pri lepení musí byť podklad vždy nasiakavý pokiaľ je nenasiakavý, lepidlo nevyschne alebo podľa veľkosti plochy bude dlho vyzrievať. Lepidlo je stále lepkavé, vďaka tomu je možné ho kedykoľvek odstrániť bez brúsenia podkladu.

**Aplikácia**

Lepidlo nanášajte plošne na jednu stranu lepenej plochy valčekom na PVC krytiny v hrúbke cca 1 – 1,5 mm. Čas pokládky je 10 až 30 min. pri +23 °C. Ak je teplota vyššia, čas sa skraca. Podľa možností prevedte fixáciu a zaťaženie lepeného spoja. Úplné vytvrdenie je po 24 – 72 hodinách (podľa nasiakavosti podkladu a hrúbky lepidla). Ideálna aplikačná teplota +15 °C až +30 °C, pri aplikácii pri inej teplote lepidlo pomaly alebo naopak rýchlo schne. Spotreba lepidla 50 - 200 g/m<sup>2</sup> (podľa nasiakavosti podkladu a hrúbky lepidla).

**Skladovanie**

V originálnom neotvorenom obale pri +10 °C až +25 °C. Dátum expirácie je uvedený na obale. Výrobok nesmie zmŕznúť. Chráňte pred slnečným svetlom. Skladujte mimo dosahu detí.

**Čistenie**

Nevytvrdené lepidlo je možné umyť čistou vlažnou vodou a vytvrdené lepidlo vyčistíte mechanicky škrabkou alebo nožom.

**Bezpečnosť**

Vid' << Karta bezpečnostných údajov 06.52 >>

**Aktualizácia**

Aktualizované dňa 31.05.2021

Vyhotovené dňa 21.11.2019

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*