

Technický list

TL 06.53 PRO 7600 Profesionálne disperzné lepidlo na podlahy

Výrobok

Profesionálne bezrozpušťaďové lepidlo, na báze disperzie. Vytvára trvalo pevný, elastický spoj. Okamžite a jednoducho použiteľné, ľahko rozštiepatelné. Vysoká príľnavosť k nasiakavým materiálom. Na lepenie podlahových krytín na nasiakavý podklad.



Vlastnosti

- Vysoká prídržnosť na vinylové krytiny
- Dlhá otvorená doba
- Jednoduchá aplikácia
- Vhodné aj na podlahové vykurovanie

Použitie

- Lepenie vinylových dielov
- Koberce (pozdĺžne vlákno)
- Vpichované koberce (kolmé vlákno)
- Homogénne PVC
- Korok
- PVC na penovke
- PVC s filcom
- CV krytina
- Linoleum
- Lepenie krytín aj na zvislé steny (PVC)
- Na betónové podklady, nivelačné hmoty, minerálne podklady, drevotrieskové a cementotrieskové dosky, možno použiť aj na preglejky, polystyrén či polyuretán

Technické vlastnosti

Základ	disperzia		
Spotreba A2 stierka g/m ²	300 - 450		
Hustota	kg/l	1,2	
Čas pokládky	min.	20 - 50	vyššia teplota čas skracuje
Otvorený čas	hod.	2	vyššia teplota čas skracuje
Aplikačná teplota	°C	+5 až +35	
Odporúčaná aplikačná teplota	°C	+15 až +30	
Pochôdnosť	hod.	<24	
Úplné vytvrdenie	hod.	<72	
Skladovanie		1 rok	dátum expirácie uvedený na obale

Balenie

- Vedro 1kg, 5 kg a 14 kg

Farba

- Svetlo béžová

Podklad

Podklad by mal byť suchý, čistý, bez mastôt a a starých lepidiel. Pri lepení musí byť podklad vždy nasiakavý pokiaľ je nenasiakavý, lepidlo nevyschne alebo podľa veľkosti plochy bude dlho vyzrievať. Lepidlo je stále lepivé, vďaka tomu je možné ho kedykoľvek odstrániť bez brúsenia podkladu.

Aplikácia

Lepidlo nanášajte plošne na jednu stranu lepenej plochy najlepšie A2 stierkou na PVC krytiny v hrúbke cca 1 – 1,5 mm. Čas pokládky je 20 až 50 min. pri +23 °C. Ak je teplota vyššia, čas sa skracuje. Podľa možností preveďte fixáciu a zaťaženie lepeného spoja. Úplné vytvrdenie je po 24 – 72 hodinách (podľa nasiakavosti podkladu a hrúbky lepidla). Ideálna aplikačná teplota +15 °C až +30 °C, pri aplikácii pri inej teplote lepidlo pomaly alebo naopak rýchlo schne. Spotreba lepidla 300 – 450 g/m² (podľa nasiakavosti podkladu a hrúbky lepidla).

Skladovanie

V originálnom neotvorenom obale pri +10 °C až +25 °C. Dátum expirácie je uvedený na obale. Výrobok nesmie zmŕznúť. Chráňte pred slnečným svetlom. Skladujte mimo dosahu detí.

Čistenie

Nevytvrdnuté lepidlo je možné umyť čistou vlažnou vodou a vytvrdnuté lepidlo vyčistíte mechanicky škrabkou alebo nožom.

Bezpečnosť

Vid' << Karta bezpečnostných údajov 06.53 >>

Aktualizácia

Aktualizované dňa 21.11.2022

Vyhotovené dňa 21.11.2019

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.