



#### Balenie

- Kartuša 310 ml

#### Farba

- Biela

## Technický list

### TL 03\_92 Karosársky tmel

#### Výrobok

Jednozložkový tesniaci škárovací karosársky tmel, na báze vodných živíc plastov. Vytvrdzuje odparením vody, vytvára trvalo pevný, vysoko kvalitný, plasticko-elastický spoj.

#### Vlastnosti

- Antikorozívny;
- Veľmi ľahko s nanáša, prelakovateľný akrylátovými a disperznými farbami;
- Vysoká prínavosť na oceľ, eloxovaný hliník, drevo, betón, steny a umelé hmoty;

#### Použitie

- Pre podtmelovanie karosárskych dielov automobilov;
- Tmelenie karosárskych dielov kabín žeriavov a strojných zariadení;

#### Technické údaje

Základ	vodné živice plastov		
Konzistencia	tixotropná pasta		
Hustota	g/ml	1,64	
Sušina	%	87	
Tepelná odolnosť	°C	-20 / +75	(po vytvrdnutí)
Tepelná odolnosť	°C	-15	(pri preprave)
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Doba vytvorenia povrch. vrstvy	min.	≈ 5	(pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
Dilatačná schopnosť	%	± 12,5	
Ťažnosť	%	600	(podľa DIN 53 504)
Model 100%	MPa	0,3 (N/mm <sup>2</sup> )	(podľa DIN 53 504)



<b>Tvrdosť podľa Shore A(3s)</b>	°	19±3	(podľa DIN 53 505)
<b>Skladovateľnosť</b>	mesiace	24	(pri teplotách od +5°C do +25°C)

## Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodné pre miesta trvalo zaťažené vlhkom, vodou, pre použitie na PE, PP, živичné podklady a teflón. Nepoužívať v uzavretých konštrukciách.

## Pokyny

Pri použití v exteriéroch nutné zabrániť min. 5 hod. po aplikácii styku s vodou (dážď).

## Podklad

Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, masntôt a oleja.

## Ošetrovanie (príprava) podkladu

Veľmi nasiakavé podklady odporúčame opatriť penetračným náterom S-T70 v pomere 1 diel penetračného náteru a 1 diel vody.

## Čistenie

Materiál: technický benzín

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.

## Bezpečnosť

Vid' «Kartu bezpečnostných údajov 03.92».

## Skladovateľnosť

Skladovať na suchom mieste. V neotvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Doba skladovateľnosti je 24 mesiacov od dátumu výroby.

## Aktualizácia

Aktualizované dňa 19.06.2008

Vyhotovené dňa 28.03.2002

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*