



## Balenie

- Kartuša 280 ml

## Farba

- Biela
- Manhattan
- Šedá
- Bahama
- Svetlo hnedá
- Tmavo hnedá

## Technický list TL 04.51 Silikon COLOR

### Výrobok

Jednozložkový acetátový silikónový tmel. Vytvrdzuje pri kontakte so vzdušnou vlhkosťou, vytvára trvale pevný, elastický spoj.

### Vlastnosti

- Nizkomodulový, nepretierateľný
- Vysoká odolnosť v sanitárnom prostredí
- Veľmi vysoká príľnavosť na nesavé materiály a ich vzájomné kombinácie
- Trvale pružný, odolný vlhku, vode, čistiacim prostriedkom a UV žiareniu.

### Použitie

Utesnenie sanitárnych a kuchynských zariadení vrátane odpadov alebo drezov. Tmelenie liatinových a smaltovaných kúpeľňových vaní a sprchovacích kútov, nádrží, sanitárnej keramiky, obkladov a pod. Tmelenie škár v práčovniach, sušiarňach, laboratóriách, apod.

### Technické vlastnosti

Základ	-	100% silikón acetát	-
Konzistencia		tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	1,02	
Tepelná odolnosť'	°C	-50 / +180	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť'	°C	-15	pri preprave
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Možnosť pretierať		nie	
Rýchlosť vytvrdenia	mm	2-3	za 24 h pri 23 °C / 55 % RH
Shore A		21	DIN 535 05
Povrchová šupka	min	5-6	pri 23 °C / 55 % RH
Modul 100 %	MPa	0,4 (N/mm <sup>2</sup> )	
Pevnosť v ťahu	MPa	1,8 (N/mm <sup>2</sup> )	



## Podklad

Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťnôt a oleja.

## Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodné pre použitie na PE, PP, PC, PMMA, mäkké plasty, prírodného kameňa, kovy bez povrchovej úpravy, teflón, asfalt a živičné podklady.

## Aplikácia

Pre škáry široké do 10 mm platí pomer 1:1 s minimálnou hĺbkou a šírkou 5 mm. Pre škáry širšie než 10 mm: hĺbka = šírka vydelená 3 a pripočítané 6 mm.

## Pracovný postup

Požadovanej hĺbky škáry docielite vložением vyplňovacieho povrazca. Pre dosiahnutie presného ukončenia tmeleného spoje (rovnakého lemu) odporúčame okolia škáry zakryť maskovacou páskou. Nanesený silikón ihneď po vytmelení stiahnite stierkou. Potom zložte maskovaciu pásku a prípadné nerovnosti vyhladíte s pomocou výrobku Finisher. Nevytvrdený silikón možno odstrániť vlhčenými obrúskami Den Braven, vytvrdený s pomocou "Odstraňovača silikónu."

## Čistenie

Materiál: ihneď technickým benzínom / Extra silné čistiace a vlhčené utierky

Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky / Extra silné čistiace a vlhčené utierky

## Bezpečnosť

Vid' «Karta bezpečnostných údajov 04.51».

## Skladovateľnosť

Skladovať na suchom mieste. V neotvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Doba skladovateľnosti je 24 mesiacov od dátumu výroby.

## Aktualizácia

Aktualizované dňa: 28.01.2019

Vyhotovené dňa: 17.12.2015

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*