



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 29-101-20

V súlade s prílohou III nariadenia (EÚ) č. 305/2011

1	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	Dilatačný pás
2	Zamýšľané použitie/použitia:	Tepelnoizolačný výrobok, určený na tepelnú izoláciu a trvale pružné vyplnenie dilatačných škár
3	Výrobca:	Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz
4	Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	Systém 3
5	Harmonizovaná norma:	EN 14313:2009+A1:2013
6	Notifikovaný (-é) subjekt (y):	Oznámený subjekt č. 1023 – institut pro testování a certifikaci a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín a oznámený subjekt č. 1390 – Centrum stavebního inženýrství a.s., ul. Pražská 16, 102 00 Praha 10
7	Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:	Príslušná technická dokumentácia 29-101

8 Deklarované parametre (podľa tabuľky ZA.1):

Podstatné vlastnosti		Parametre				Harmonizovaná technická špecifikácia
Tepelný odpor	Súčiniteľ tepelnej vodivosti W/m.K	°C	λ	°C	λ	EN 14313:2009 + A1:2013
		-20	0,039	20	0,049	
		0	0,044	50	0,057	
		10	0,046	90	0,069	
Rozmery a tolerancia						
	- hrúbka	2 – 5 mm	+/- 1 mm	20 – 30 mm	+/- 2,5 mm	
		6 – 10 mm	+/- 1,5 mm	> 30 mm	+/- 3,5 mm	
		15 mm	+/- 2 mm	x	x	
	- šírka pásu	S +/- 1 %				
	- dĺžka pásu	L +/- 1,5 %				
Reakcia na oheň		F-s3, d2				
Stálosť tepelného odporu pri starnutí / degradácii	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	viď tabuľka vyššie				
	Rozmery a tolerancia	viď tabuľka vyššie				
	Rozmerová stabilita	3 %				
	Stálosť charakteristík	nemení sa				
	Najnižšia prevádzková teplota	-40 °C				
	Najvyššia prevádzková teplota	90 °C				
Stálosť tepelného odporu pri vysokej teplote	Stálosť charakteristík	nemení sa				
	Rozmerová stabilita	3 %				
	Najvyššia prevádzková teplota	90 °C				
Stálosť reakcie na oheň pri vysokej teplote	Stálosť charakteristík	nemení sa				
Stálosť reakcie na oheň pri starnutí / degradácii	Stálosť charakteristík	nemení sa				
Priepustnosť vody	Nasiakavosť	WS 005 (W _p ≤ 0,05)				
Uvoľňovanie korozívnych látok	Stopové množstvo rozpustných iónov a hodnoty pH	CL 5 (≤ 5 mg/kg), pH 6,5				

9 Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Bc. Koudelka Zdeněk
Referent technického rozvoja
V Úvalne dňa 01.01.2020

Den Braven
Czech and Slovak a.s.
793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 26 87 20 72, DIČ: CZ 26 87 20 72

Údaje o zápise do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika
Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100