

## Technický list

### TL 20.29 Medená páska

#### Výrobok

Elektricky vodivá medená páska so samolepiacim filmom.

#### Vlastnosti

- Vysoká vodivosť
- Pre podlahové systémy EPOXIN
- Jednoduchá aplikácia
- Hrúbka 0,08 mm

#### Použitie

Vodivá medená páska do systému podláh EPOXIN. Prepojenie vodivej vrstvy EPOXIN F9000 s uzemňujúcimi bodmi

Technické vlastnosti	
Základ	Medená páska
Dĺžka v návine	50 m
Šírka	10 mm
Hrúbka	0,08 mm

#### Balenie

- 50 m

#### Farba

- Bronzová

#### Príprava podkladu

Podklad musí byť pripravený penetračným náterom EPOXIN F1000 DRY, EPOXIN F1100 DRY FAST, EPOXIN F1200 WET alebo EPOXIN F1300 WET SPECIÁL. Podkladová penetrácia nesmie byť zapieskovaná alebo inak zdrsnená. Na takto pripravený povrch sa aplikujú medené pásy (hrúbka pásy 0,08 mm) pri dodržaní týchto podmienok:

- Pásy sa aplikujú v rastrí max. 3 m x 3 m
- Maximálna vzdialenosť pásy od steny je 15 cm
- Páska musí byť pripojená na uzemňovací bod
- Maximálna plocha podlahy na jeden uzemňovací bod je 100 m<sup>2</sup>

#### Aktualizácia

Aktualizované dňa:

Vyhotovené dňa: 09.12.2021

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*