



Balenie

- Kartúša 280 ml

Farba

- Biela

Technický list

TL 07_37 Brúsiteľný tmel na sadrokartóny

Výrobok

Jednozložkový plniaci, nezárazlivý, veľmi ľahký tmel (pasta) na disperznej báze. Vytvrdzuje odparením vody.

Vlastnosti

- Bez obsahu rozpúšťadiel
- Veľmi ľahký, okamžite použiteľný, rýchloschnúci
- Po vytvrdnutí ľahko a jednoducho brúsiteľný
- Vysoká príľnavosť na sadrokartón, omietky, drevo, betón, tehlové murivo, a pod.
- Veľmi ľahko sa nanáša, brúsiteľný, pretierateľný akrylátovými a latexovými nátermi

Použitie

- Pre interiérové práce - stierkovanie otvorov po skrutkách v sadrokartónových konštrukciách
- Vyplnenie a vyrovnanie trhlín, otvorov, statických škár v betóne, stene, omietkach a sadre
- Opravy trhlín a prasklín v omietke, murive, sadrokartóne, dreve a betóne
- Lokálne opravy vnútorných omietok poréznych tvárnic, poškodených dosiek sadrokartónov
- Tmelenie škár, opravy hrán a poškodených rohov s požiadavkou na brúsiteľnosť

Technické údaje

Základ	emulzia		
Konzistencia	tixotropná pasta		
Hustota	g/ml	0,57	
Sušina, podiel pevných látok	%	neuvedená	
Tepelná odolnosť'	°C	+75	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť'	°C	+5	pri preprave nesmie zmŕznúť
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30	
Otvorený čas	min.	≈ 25	
Doba vytvrdenia	hod	≈ 6 / 2,5 mm	pri 20 °C / 65% rel. vlhk.
Skladovateľnosť'	mesiace	12	od +5 °C do +25 °C



Podklad

Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťnôt a oleja.

Ošetrovanie (príprava) podkladu

Veľmi nasiakavé podklady odporúčame ošetriť penetračným náterom S-T70 alebo produktom Hĺbková penetrácia.

Aplikácia

Tmel po aplikácii z kartuše roztrieť špachtľou alebo plastovou či nerezovou stierkou. Po zatvrdnutí zbrúsiť brúsnou hubkou alebo väčšie plochy hladidlom s brúsnou mriežkou.

Upozornenie

Okrem iného nie je vhodné na stavebné škáry s požiadavkou na vyrovnávanie dilatácií, miesta zaťažené dlhodobou vlhkosťou, vodou, použitie na PE, PP, živичné podklady a teflón.

Nie je vhodné na aplikáciu do exteriéru.

Čistenie

Materiál: ihneď vodou

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť

Vid' «Karta bezpečnostných údajov 07.37».

Aktualizácia

Aktualizované dňa 13.02.2023

Vyhotovené dňa 31.08.2004

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.