



Den Braven Sealants

Technický list 14.72 TECTANE Karosársky tmel

Výrobok Jednozložkový tesniaci škárovací karosársky tmel, na báze vodných živíc plastov. Vytvrdzuje odparením vody, vytvára trvale pevný, vysoko kvalitný, plasticko-elastický spoj.

Vlastnosti

- Antikorózný;
- Veľmi ľahko sa nanáša, prelakovateľný akrylátovými a disperznými farbami;
- Vysoká priľnavosť na ocel, eloxovaný hliník, drevo, betón, murivo a umelé hmoty.

Použitie

- Pre podtmelovanie karosárskych dielov automobilov;
- Tmelenie karosárskych dielov kabín žeriavov a strojných zariadení.

Balenie Kartuša 310ml
Farba Biela

Technické údaje

Základ	-	vodné živice plastov
Konzistencia	-	tixotropná pasta
Hustota	g/ml	1,64
Sušina	%	87
Tepelná odolnosť pri preprave	°C	-15
Tepelná odolnosť	°C	-20 / +75
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40
Doba vytvorenia povrch. vrstvy	min	≈ 5
Rýchlosť schnutia	mm	1 - 2
Dilatačná schopnosť	%	± 12,5
Ťažnosť	%	600
Modul 100%	MPa	0,3 (N/mm ²)
Tvrdosť podľa Shore A (3s)	-	19
Skladovateľnosť	mesiace	24

po vytvrdnutí
pri 23°C / 55% rel. vlhk.
pri 23°C / 55% rel. vlhk.
podľa DIN 53 504
podľa DIN 53 504
podľa DIN 53 505
pri teplotách od +5°C do +25°C, chrániť pred priamym slnečným žiarením!

Obmedzenie Okrem iného nie je vhodné pre miesta trvale zaťažené vlhkom, vodou, pre použitie na PE, PP, živичné podklady a teflon. Nepoužívať v uzavretých konštrukciách.

Podklad Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masntôt a oleja.

Pokyny Pri použití v exteriéroch nutné zamedziť min. 5 hod. po aplikácii styku s vodou (dážď).

Čistenie Materiál: technický benzín.

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť Viď «Karta bezpečnostných údajov 14.72».

Aktualizácia Aktualizované dňa: 07.02.2011 Vyhotovené dňa: 28.03. 2002

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, Poštový kontakt - prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149

info@denbraven.sk

www.denbraven.sk