



Den Braven Sealants

Technický list 13.98 TECTANE Samozvartiteľná opravárenská páska

Výrobok Samozvartiteľná páska z polyisobutylénu so špeciálnym vulkanizačným (samozváracím) efektom určená na opravy a tesnenie.

Vlastnosti

- Okamžite, rýchlo a jednoducho aplikovateľná;
- Nelepivá – vhodná na všetky stavebné materiály;
- Výborné fyzikálne a elektrické vlastnosti, kompatibilná s izoláciami
- Vysoko odolná voči vode, oxidácii, chemickým látkam a UV žiareniu

Použitie

- Opravy tesnení hadíc automobilov, motocyklov, opravy člnov a karavanov
- Bandáže káblov v elektrotechnike a telekomunikáciách nad zemou i pod zemou
- Opravy rozvodov vodovodných hadíc, záhradných hadíc a rozvodov bazénových systémov

Balenie 19 mm x 5 mm
Farba čierna

Technické údaje

Základ	-	polyisobutylén	
Hrúbka pásy	mm	0,5	
Tepelná odolnosť	°C	-40 / +90	
Aplikačná teplota	°C	+5 / +60	
Pevnosť v ťahu	MPa	2	(BS 903 pt A2 1989)
Pretiahnutie do pretrhnutia	%	600	(BS 903 pt A2 1989)
Merný odpor	Ω-m	10 ¹³	(ASTM D 257)
Skladovateľnosť	mesiace	24	(pri teplotách od +10 do +35 °C, v originálnych uzavretých obaloch v suchých priestoroch, chránené pred prachom, žiarením, vlhkosťou, UV žiarením a chemickými výparmi!)

Pokyny

Vhodná na všetky druhy podkladov ako polypropylén, polyetylén, ethylén, propylén, kaučuk, mäkké i tvrdé PVC, butyl, neoprén, teflón, oceľ, drevo, plasty, sklo atď.

Pred zahájením aplikácie nutné odstrániť ochrannú kryciu vrstvu. Pri aplikácii nutné jednotlivé vrstvy prekrížiť (ako pri splietaní) a pásku dostatočne naťahovať. Preťahovaním odmotávanej pásy (aspoň 50 %) dochádza k tzv. samozvareniu - ku zmene jednotlivých omotávaných vrstiev do jedného homogénneho tesniaceho celku.

Bezpečnosť Vid' «Karta bezpečnostných údajov 13.98»

Aktualizácia Aktualizované dňa: 03.01.2011 Vyhotovené dňa: 13.04.2005

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149