



Den Braven Sealants

Technický list 14.30 TECTANE Zinkový sprej

Výrobok Špeciálny prípravok – vyvinutý pre strojársky priemysel, katodická ochrana pred oxidáciou, koróziou s vynikajúcim dlhodobým ochranným účinkom pre kovy.

Vlastnosti Ihneď a ľahko aplikovateľný;
 Vysoká príľnavosť k všetkým kovovým materiálom;
 Rýchloschnúci;
 Prelakovateľný inými lakmi – doporučená skúška príľnavosti;

Použitie - Pre všetky typy oceľových podkladov s požiadavkou na vysokú ochranu proti korózii;
- Ochrana miest po vŕtaní, rezaní, zvaraní, brúsení, ohýbaní, opravy zinkových vrstiev;
- Vodivá medzivrstva pri bodovom zvaraní, ochrana spojov karosérií pred oxidáciou.

Balenie Aerosolový sprej 400 ml
Farba Zinkový odtieň

Technické údaje

Konzistencia	-	aerosol	
Tepelná odolnosť pri preprave	°C	-10	
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30	
Doporučená hrúbka nástreku	µm	25	(1 vrstva)
Stekavosť	-	nestekavý	
Doba schnutia povrchovej vrstvy	min	20	(pri 20°C)
Vytvrdnutie	hod	24	(pri 20°C)
Vzdialenosť pri nanášaní	mm	200 - 300	
Skladovateľnosť		viď obal výrobu	

Obmedzenie Dóza pod stálym tlakom, chráňte pred teplotami nad 50°C.

Pokyny Dózu dôkladne pretrepať za počutia guľičky (cca 2-4 min). Lak nanášame na podklad zo vzdialenosti cca 200 - 300 mm krížovou technikou.

Upozornenie Prevedte predbežné skúšky výrobku a vyhodnoťte kvalitu získaného náteru. Pred aplikáciou farieb prevedte predbežné testy kompatibility – najmä adhézie medzi vrstvami.

Čistenie Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť Viď «Karta bezpečnostných údajov 14.30»

Aktualizácie Aktualizované dňa: 10.08.2018

Vyhotovené dňa: 13.04.2005

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149