



Technický list 02.04 Butylénový tmel

Výrobok Jednozložkový tesniaci tmel, na báze polybutylénových živíc. Vytvára plastický spoj.

Vlastnosti

- Bez rozpúšťadiel;
- Vytvára hladký, napnutý povrch;
- Ľahká aplikácia, pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami;
- Vysoká priľnavosť na rôzne stavebné mat., v kombinácii savý – nesavý vrátane PVC;

Použitie

- Použitie v exteriéri a interiéri
- Tmelenie a vyplňanie škár okolo komína, klampiarskych lemov a atík;
- Tmelové škáry s malým dilatačným pohybom, ktoré sú vystavené malému mechanickému pôsobeniu;
- Tmel je vhodný na vyplnenie škár pre namáhanie do 6 %.

Balenie Kartuša 310ml
Farba Kartuša – biela, šedá

Technické údaje			
Základ	-	polybutylén	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	1,7 – 1,8	
Sušina	%	95	
Tepelná odolnosť	°C	-20 / +75	(po vytvrdnutí)
Tepelná odolnosť	°C	-15	(pri preprave)
Tepelný rozsah použitia	°C	+5 / +40	
Tvorba povrchovej vrstvy (škrupiny)	hodín	48 - 72	(pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
Dilatačná schopnosť	%	± 6,0	
Stekavosť	mm	< 2	(podľa ISO 7390)
Skladovateľnosť	mesiace	24	(pri teplotách od +5°C do +25°C)
Minimálna šírka škáry	mm	4	
Maximálna šírka škáry	mm	24	
Približná spotreba	vzorec	$\text{dĺžka spáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šírka [mm]} \cdot \text{hloubka [mm]}}$	
Približná spotreba z 310 ml	príklad	$\text{dĺžka spáry [m]} = \frac{310[\text{ml}]}{4[\text{mm}] \cdot 6[\text{mm}]} = 12,9\text{m}$	
Približná spotreba z 310 ml	m	12,9	(pre škáru 4 x 6 mm)

Obmedzenie Mimo iného nie je vhodný pre dlhodobé zaťaženie vodou, pre použitie na PE, PP, živičné podklady a teflon, nie je vhodný pre dilatačné škáry – iba pre malé namáhanie do 6%.

Podklad Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja.
Pokyny Pri použití v exteriéroch nutné zamedziť min. 5 hod. po aplikácii styku s vodou (dážď).

Čistenie Materiál: technickým benzínom, liehom alebo podobnými prostriedkami
Ruky: mydlo a voda, ošetrojúci krém na ruky.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



Den Braven SK s.r.o.

Technický list 02.04 Butylénový tmel

Bezpečnosť Vid' «Karta bezpečnostných údajov 02.04».
Aktualizácia Aktualizované dňa: 01.07.2016 Vyhotovené dňa: 07.11. 2001

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1,
900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149

info@denbraven.sk

www.denbraven.sk