



Technický list TL 03.06DEU ACRYL EXTERIEUR

Výrobok:

Jednozložkový tesniaci škárovací tmel, na báze akrylátovej disperzie. Vytvrdzuje odparením vody, vytvára trvalo pevný, plasticko-elastický spoj, odolný poveternostným vplyvom.

Vlastnosti:

- Mrazuvzdorný s antikoróznou ochranou
- Odolný vlhku, vode a poveternostným vplyvom
- Jednoduchá aplikácia, pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami
- Vysoká priľnavosť na rôzne stavebné mat., v kombinácii nasiakavý – nenasiakavý; (betón, murivo, drevo, eloxovaný hliník, uPVC, apod.)

Použitie:

Interiér a exteriér

Tmelenie stavebných škár medzi rámami okien, dverí a murivom

Podtmelovanie parapetov, napájacích škár medzi stenou a stropom

Drobné opravy škár panelových domov, prasklín v betóne, murive a omietke

Balenie:

- Kartuša 310 ml

Farba:

- Biela
- Šedá

Technické údaje

Základ	-	akryl	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	1,57	
Tepelná odolnosť	°C	-20 / +75	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť	°C	-15	pri preprave
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Rýchlosť nanášania	g/min	500	pri hr. 3 mm a tlaku 6,3Bar
Doba vytv. povrch. vrstvy	min.	≈ 10	pri 23 °C / 55 % rel. vlhk.
Možnosť pretierať	-	áno	
Dilatačná schopnosť	%	± 12,5	
Stekavosť	mm	<2	podľa ISO 7390
Ťažnosť	%	320	podľa DIN 53 504
Modul 100 %	MPa	0,10 (N/mm ²)	podľa DIN 53 504
Pevnosť v ťahu	MPa	0,10 (N/mm ²)	podľa DIN 53 504
Tvrdosť podľa Shore A (3 s)	°	10 ± 3	podľa DIN 53 505
Minimálna šírka škáry	mm	4	
Maximálna šírka škáry	mm	25	

Podklad:

Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťnôt a oleja.

Obmedzenie:

Okrem iného nie je vhodný na dlhodobé zaťaženie vodou, pre použitie na PE, PP, PMMA, PC, živičné podklady a teflón.

Ošetrovanie (príprava) podkladu:

Veľmi nasiakavé podklady odporúčame ošetriť penetračným náterom S2802A alebo riedeným tmelom s vodou v pomere 1:3.

Pokyny:

Pri použití v exteriéroch je nutné zamedziť min. 2 hod. po aplikácii styku s vodou (dážď).

Čistenie:

Materiál: Technický benzín / Extra silné čistiace a vlhčené obrúsky

Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky / Extra silné čistiace a vlhčené obrúsky

Bezpečnosť:

Vid' «Karta bezpečnostných údajov 03.06DEU».

Skladovateľnosť:

V suchu a v neotvorenom obale 24 mesiacov od dátumu výroby, pri teplotách od +5 °C do +25 °C.

Aktualizácia:

Aktualizované dňa:

Vyhotovené dňa: 15.06.2017

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.