

## Technický list TL 03.10 DEU ACRYL PROFI



### Výrobok:

Jednozložkový tesniaci škárovací tmel, na báze akrylátovej disperzie. Vytvrdzuje odparením vody, vytvára trvalo pevný, plasticko-elastický spoj.

### Vlastnosti:

- Bez rozpúšťadiel
- Antikorózný – vhodný na oceľ, pozinkovaný plech a pod.
- Vysoká príľnavosť na drevo, sadrokartón, murivo, betón a pod.
- Veľmi ľahko sa nanáša, pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami

### Použitie:

Pre interiéry; opravy trhlin a prasklín v omietke, stenách, dreve, betóne

Tmelenie škár sadrokartónových konštrukcií, medzi rámami okien, dverí a murivom

Tmelenie okenných parapetov, podhladových kaziet, škár medzi schodiskom a murivom

Podtmelovanie a tesnenie vzduchotechniky, rúr, kolien či prechodov

### Balenie:

- Kartúša 280 ml

### Farba:

- Biela
- Šedá
- Hnedá
- Čierna

### Technické údaje

Základ	-	akryl	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	1,71	
Tepelná odolnosť	°C	-20 / +75	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť	°C	-15	pri preprave
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Rýchlosť nanášania	g/min	800	pri hr. 3 mm a tlaku 6,3 Bar
Doba vytv. povrchovej vrstvy	min.	≈ 7	pri 23 °C / 55 % rel. vlhk.
Možnosť pretierať	-	ano	
Dilatačná schopnosť	%	± 12,5	
Stekavosť	mm	<2	ISO 7390
Ťažnosť	%	240	DIN 53 504
Modul 100%	MPa	0,4 (N/mm <sup>2</sup> )	DIN 53 504
Pevnosť v ťahu	MPa	0,4 (N/mm <sup>2</sup> )	DIN 53 504
Tvrdosť podľa Shore A(3s)	°	30 ± 3	DIN 53 505
Minimálna šírka škáry	mm	4	
Maximálna šírka škáry	mm	25	

**Podklad:**

Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty a oleja.

**Obmedzenie:**

Okrem iného nie je vhodný na miesta zaťažené vlhkom a vodou, použitie na PE, PP, PMMA, PC, živичné podklady a teflon. Nepoužívať v uzatvorených konštrukciách.

**Ošetrovanie (príprava) podkladu:**

Veľmi nasiakavé podklady odporúčame natrieť penetračným náterom alebo riedeným tmelom s vodou v pomere 1:3.

**Upozornenie:**

Pri skorom pretretí maliarskymi nátermi môže prísť k popraskaniu maľby v mieste tmelovej vrstvy. Preto treba dbať na dôkladné preschnutie tmelu.

**Čistenie:**

Materiál: ihneď technickým benzínom.

Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky.

**Bezpečnosť:**

Vid' «Karta bezpečnostných údajov 03.10DEU».

**Skladovateľnosť:**

V suchu a neotvorenom obale 24 mesiacov od dátumu výroby, pri teplotách od +5 °C do +25 °C.

**Aktualizácia:**

Aktualizácia dňa: 18.11.2022

Vyhotovené dňa: 15.06.2017

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*