



Technický list TL 05.10DEU PLUS PU 750 MONTAGE FOAM MONTÁŽNA PENA

Výrobok:

Jednozložková, polotvrdá montážna a konštrukčná pena na báze vlhkom vytvrdzujúceho polyuretánu. Špeciálne vyvinutá pre požiadavku maximálnej výťažnosti. Bez obsahu freónov.

Vlastnosti:

- Výplne priechodov trubiek, elektrických káblov
- Rýchlo vytvrdzujúca
- Vysoká príľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom - betón, stena, kameň, drevo, polystyrén, plasty a pod.
- Vysoká plniaca schopnosť, rovnomerná štruktúra, dobrá zvuková a tepelná izolácia

Použitie:

Montáže okenných rámov a dverných zárubní
Izolácie potrubných systémov, zatepľovanie kúpeľňových vaní
Utesňovanie priechodov v stenách
Vyplňovanie dutín medzi priečkami, stropom a podlahou, inštalačných jadrách bytových domov
Výplne drevených obkladov stien, izolácia a zatepľovanie strešných konštrukcií

Balenie:

- Trubičková dóza 750 ml

Farba:

- Zelená

Technické údaje

Základ	-	polyuretán	
Hustota	kg/m ³	20–30	ISO 7390
Štruktúra	%	± 70 %	
Izolačná hodnota	mW/m	30–35	DIN 52612
Tepelná odolnosť	°C	–20 / +85	po vytvrdnutí
Aplikačná teplota	°C	+5 / +35	optimálne +15 až +20
Teplota dózy pri aplikácii	°C	nad +5	optimálne +10 až +20
Doba vytv. povrch. vrstvy	min	≈ 10–15	pri 23 °C / 55 % rel. vlhk.
Rezateľnosť	min	60–100	
Vytvrdnutie	hod	2–24	v závislosti na teplote a rel. vlhkosti
Rozmerová stabilita	%	-5% < DS < 0 %	
Absorpcia hluku	dB	58	
Odolnosť voči UV žiareniu		nevyhovujúce	potrebné povrchovo upraviť
Trieda horľavosti	-	F	EN 13 501-1
Minimálna šírka škáry	mm	10	
Maximálna šírka škáry	mm	40	

Den Braven SK s.r.o.

Sídlo: Polianky 17
844 31 Bratislava

Poštový kontakt –
prevádzka

Logistické centrum
Priemyselná 1
900 21 Svätý Jur

IČO: 35740141

DIČ: 2020211149

tel.: 02/44971010
fax: 02/44971540

info@distyk.sk
www.distyk.sk

Podklad:

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez prachu, voľných častíc, mastnoty, oleja a námrazy. Podklady doporučujeme navlhčiť rozprašovačom s vodou.

Obmedzenie:

Neodporúčame použitie aplikácie pod vodou a do uzavretých priestorov. Nulová adhézia na PE, PP, silikón, teflón a mastné podklady. Neodporúčame pri nízkych teplotách penu alebo škáry nahrievať, neaplikovať na podklady pokryté inováťou.

Pokyny:

Pred použitím dózu dôkladne pretrepať (minimálne 30 krát). Odstrániť kryt a naskrutkovať aplikačnú trubičku. Škáru vyplniť zdola nahor, cca zo 60% pena zväčší svoj objem. Škáry väčšie ako 4 cm vyplniť v niekoľkých postupoch s krátkou prestávkou na vytvrdnutie.

Upozornenie:

Nevytvrdnutú penu vyčistíte Čističom PU peny, vytvrdnutú penu možno odstrániť len mechanicky. Pri práci používajte ochranné pomôcky. Podlahu zaistíte proti postriekaniu papierom alebo fóliou.

Vytvrdnutá PUR pena nie je odolná voči UV žiareniu. Táto odolnosť je závislá na dobe expozície na priamom slnku (cca od 14 dní do 3 mesiacov). Po tejto dobe spolu s ďalším klimatickým pôsobením (dážď, mráz a pod.) dochádza k narušeniu štruktúry peny od UV žiarenia.

Čistenie:

Materiál : Nevytvrdnutú penu - čističom PU peny
Ruky: krém na ruky, mydlo a voda.

Bezpečnosť:

Vid' «Karta bezpečnostných údajov 05.10DEU».

Skladovateľnosť:

V suchu a neotvorenom obale 24 mesiacov od dátumu výroby, pri teplote od +5 °C do +25 °C.

Aktualizácia:

Aktualizované dňa:
Vyhotovené dňa: 01.08.2017

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.