



## Balení:

- Kartuša 280 ml

## Farba:

- Biela
- Transparentná
- Šedá
- Hnedá
- Čierna

## Technický list TL 04.71 DEU SILICONE NEUTRAL NEUTRÁLNY SILIKÓN

### Výrobok:

Jednozložkový acetátový silikónový tmel. Vytvrdzuje pri kontakte so vzdušnou vlhkosťou, vytvára trvalo pevný, elastický spoj.

### Vlastnosti:

- Nízkomodulový, nepretierateľný, takmer bez zápachu
- Trvale elastický, odolný vlhku, vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Veľmi vysoká priľnavosť na rôzne materiály a ich vzájomné kombinácie

### Použití:

Tmelenie škár medzi oknom a murivom, chladiarenských boxov, v zdravotníctve a pod. Tesnenie zostáv zo skla, zasklených plôch, hliník a veľa ďalších kovov a plastov, ako PVC, polyester, polystyrén, lakované drevo, betón a murivo

### Technické údaje

Základ	-	silikón - oxim	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	1,0 1,4	transparentný farebný
Tepelná odolnosť	°C	-30 / +120	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť	°C	-15	pri preprave
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Rýchlosť nanášania	g/min	150-200	pri 3 mm a tlaku 6,3Bar
Doba vytv. povrch. vrstvy	min.	≈ 8	pri 23 °C / 55 % rel. vlhk.
Rýchlosť vytvrdnutia	mm	2	za 24 h / pri 23 °C / 50 % rel. vlhk.
Možnosť pretierať	-	nie	
Dilatačná schopnosť	%	± 12	
Stekavosť	mm	<2	ISO 7390
Ťažnosť	%	500 400	DIN 53 504 transparentný farebný
Modul 100 %	MPa	0,35 (N/mm <sup>2</sup> ) 0,60 (N/mm <sup>2</sup> )	DIN 53 504 transparentný farebný
Pevnosť v ťahu	MPa	1,25 (N/mm <sup>2</sup> ) 1,10 (N/mm <sup>2</sup> )	DIN 53 504 transparentný farebný
Tvrdosť podľa Shore A (3s)	°	15 ± 3 30 ± 3	DIN 53 505 transparentný farebný
Minimálna šírka škáry	mm	4	
Maximálna šírka škáry	mm	25	

Den Braven SK s.r.o.

Sídlo: Polianky 17  
844 31 Bratislava

Poštový kontakt –  
prevádzka

Logistické centrum  
Priemyselná 1  
900 21 Svätý Jur

IČO: 35740141

DIČ: 2020211149

tel.: 02/44971010  
fax: 02/44971540

info@distyk.sk  
www.distyk.sk

**Podklad:**

Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty a oleja.

**Obmedzenie:**

Okrem iného nie je vhodný na použitie na podklady z PP, PE, PMMA, PC, ABS, teflón, voskové a živичné podklady. Nie je vhodný pre akvária a na škáry trvale zaťažené vodou.

**Upozornenie:**

Aplikácia v zle vetraných priestoroch, ktoré sú uzatvorené pred UV žiarením, môže viesť k žltnutiu. To môže nastať tiež pri kontakte s chemickými výparmi polyisobutylenu a sulfidov a iných agresívnych látok, alebo v kontakte so zmäkčovadlami a plastifikátormi (pryž, gumové tesnenie atď.) počas vytvrdzovania tmelu. Pri aplikácii na prírodný kameň, pieskovec, mramor a pod., môže dochádzať k zamasteniu podkladu a tvorbe škvŕn.

**Čistenie:**

Materiál: ihneď technickým benzínom.

Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky.

**Bezpečnosť:**

Vid' «Karta bezpečnostných údajov 04.71DEU».

**Skladovateľnosť:**

V suchu a neotvorenom obale 12 mesiacov od dátumu výroby, pri teplote od +5 do +25 °C .

**Aktualizácia:**

Aktualizácia dňa: 30.04.2019

Vyhotovené dňa: 15.06.2017

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*